

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



الف/۳۷۸۸۸

# گواهی نامه بث اختراع

**مشخصات مالک:**

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران (٪۲۵)، سید علیرضا ثابت (٪۲۰)، مسعود اسفندی (٪۲۰)، جواد مفتخریان اصفهانی (٪۲۵)

مشخصات کامل مالکین ظهر گواهی ثبت ...

**مشخصات مخترع:**

جواد مفتخریان اصفهانی، شماره ملی: ۱۲۹۲۴۴۴۲۵۸، نشانی: کیلومتر ۱۵ بزرگراه تهران کرج - بلوار پژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، کد پستی: ۱۴۹۷۷۱۳۱۱۵، تابعیت جمهوری اسلامی ایران

**عنوان اختراع:**

ساخت وبررسی نانوکامپوزیت هبیریدی بر پایه پلی استر /الیاف شیشه/ نانو کلی با مقاومت مناسب در برابر ضربه سرعت بالا

**طبقه‌بندی میں المثل:**

**حق تقدم:**

**محل بث:**

ثاره و تایخ اطهار نامه اصلی:

مدت حایت:	سال از تاریخ شماره و تایخ بث اختراع:
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۵	۳۸۹۱۲۰۴۶۸
اداره کل مالکیت منطقی *** *** *** مرکز مالکیت منطقی	رئیس اداره بث اختراعات
امضاء:	تایخ:

محل بث: از طرف: تایخ: ۹۳۳۱۹  
مهدداد الیاسی

مدت حایت اختراع 20 سال از تاریخ تسلیم اطهار نامه می باشد منوط به اینکه اقساط سالیانه اختراع در مواد مقرر توسط مقاضی پرداخت شود

\* گواهی نامه: توصیف ادعا، خلاصه توصیف و تشریح

\*\* دصورت تعدد مخترعین، مالکین و یا تشریفات، بر اساس بشرح مدرج در نظر گواهی نامه می باشد.

عنوان اختراع

ساخت و بررسی نانوکامپوزیت هیبریدی برپایه پلی استر /الیاف

شیشه / نانوکلی (رس)، مقاوم در برابر ضربه سرعت بالا

جواد مفتخریان اصفهانی

مسعود اسفندیار

سید علی رضا ثابت

Three handwritten signatures are visible at the bottom left. In the center is an oval-shaped stamp containing the word "العشر". To the right is another irregularly shaped stamp containing the number "٢٠١٣".

## توصیف اختراع

### زمینه فنی اختراع:

نانوکامپوزیت هیبریدی مقاوم در برابر ضربه سرعت بالای بالستیکی می تواند جهت ساخت البسه و شیشه های ضد گلوله در صنایع نظامی و ساخت بدنه ای مقاوم در برابر ضربه های محیطی در صنایع خودرو سازی مورد استفاده قرار گیرد.

### مشکل فنی و شرح دانش پیشین:

نانوکامپوزیت های پلیمری به عنوان نسل جدیدی از مواد پیشرفت، از افزودن ذراتی با حداقل بک بعد در مقیاس نانو در کامپوزیت های حاوی الیاف های بلند و کوتاه تهیه می شوند. ابعاد این مواد معمولاً در بازه ۱ تا ۱۰۰۰ نانومتری بوده که به صورت یکنواخت در ماتریس پلیمری پراکنده می گردند. نانورس ها دسته ای از نانو ذرات می باشند که به صورت صفحات سیلیکاتی با ضخامت نانومتری در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

نسبت بالای طول به عرض و پراکنده‌گی صفحه های سیلیکاتی در ابعاد نانومتری نقش کلیدی در بهبود خواص نانوکامپوزیت ها ایفا می نماید. نانوکامپوزیت ها با توجه به نوع و میزان پراکنده‌گی صفحات سیلیکاتی به دو دسته مهم تقسیم می گردند که به سیستم های درهمرفته (Exfoliated nanocomposite) و ورقه ورقه (intercalated nanocomposite) معروف شده اند. سیستم های درهمرفته از نفوذ پلیمر در بین صفحات سیلیکاتی نانورس تا رسیدن به انبساط محدود این صفحات سیلیکاتی به دست می آیند، اما سیستم های ورقه ورقه از پراکنده‌گی کامل صفحات سیلیکاتی توسط پلیمر بدست می آیند. در هر دو سیستم بهبود قابل توجهی در خواص گرمایی، مکانیکی و تاخیر اندازende آتش بعد از افزوده شدن میزان کمی نانورس در مقایسه با کامپوزیت بدون نانوذرات گزارش گردیده است.

استحکام ضربه در مواد از جمله شاخصه های مهم در طراحی یک محصول بشمار می آید. گسترش مواد کامپوزیت پلیمری در صنایع، ضرورت بررسی دقیق خواص این مواد را در شرایط مختلف بارگذاری از جمله سرعت بالا (بالستیکی)، را طلب می کند. با توجه به ظرفیت های بالای نانوکامپوزیت ها، ساخت نانوکامپوزیت های هیبریدی حاوی نانوذرات رس و الیاف شیشه با مقاومت مناسب در برابر ضربه سرعت بالای بالستیکی در دستور کار قرار گرفت.

در ساخت نانوکامپوزیت های هیبریدی نیاز به شناخت کامل پدیده ضربه در کنار دیگر خواص همچون خواص کششی، خمشی و فشاری از اهمیت بالایی برخوردار است و محققین از دیرباز به شناخت رفتاری مواد تحت ضربه مخصوصاً ضربه سرعت بالا، علاقه مند بوده اند. داشمندان و محققین ضربه را به سه دسته زیر تقسیم بندی می نمایند:

- ضربه سرعت پایین: در این نوع ضربه سرعت اعمال ضربه در محدوده ۳ تا ۵ متر بر ثانیه

است، برای اندازه گیری مقاومت مواد در این محدوده سرعت از دستگاه آیزو ۰ و چارپی استفاده می گردد.



- ضربه سرعت متوسط : در این نوع ضربه سرعت اعمال ضربه در محدوده ۱۰ تا ۵۰ متر بر ثانیه است ، برای اندازه گیری مقاومت مواد در این محدوده سرعت دستگاه ضربه سقوط آزاد وزنه مورد استفاده قرار می گیرد.

- ضربه سرعت بالا (بالستیکی) : در این نوع ضربه سرعت اعمال ضربه در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر بر ثانیه است ، برای اندازه گیری مقاومت مواد در این محدوده سرعت از اسلحه گازی استفاده می گردد.

از آنجا که رفتار مواد در شرایط ضربه سرعت بالا با ضربه سرعت پایین و متوسط متفاوت است بررسی و ساخت نمونه های مقاوم در برابر ضربه سرعت بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. درین گزارش های یافته شده طی ۵۰ سال اخیر در جهان عدم توجه کافی به پتانسیل نانوذرات در ساخت جداره های کامپوزیت مقاوم در برابر ضربه سرعت بالا مشاهده می گردد. به طوری که تنها فعالیت تحقیقاتی گزارش شده بر روی نانوکامپوزیت های پلیمری در برابر ضربه سرعت بالا، بررسی اثرات حضور نانو در نوع شکست ناشی از ضربه سرعت بالا در پلی کربنات و پلی متیل متاکریلات می باشد ولی تاکنون در جهان گزارشی در مورد ساخت و بررسی نانوکامپوزیت های هیبریدی گزارش نگردیده است، از این رو ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی بر پایه رزین پلی استر / نانورس / الیاف شیشه در دستور کار قرار گرفت.

#### ارائه راه حل :

با توجه به مسائل مطرح گردیده در بخش مشکلات فنی، ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی مقاوم در برابر ضربه بالستیکی بر پایه مواد ارزان قیمت و رایج مورد توجه قرار گرفت و لذا مواد مورد استفاده در ساخت جداره مقاوم ضربه از سه جز اصلی تشکیل شده است که شامل ماتریس پلیمری پلی استر، الیاف شیشه بافته شده و نانورس می باشد.

#### شرح دقیق اختراع

##### - آماده سازی نمونه های نانوکامپوزیت

مرحله اول: مقدار مورد نیاز نانورس با رزین پلی استر غیر اشیاع توسط همزن مکانیکی به مدت ۸۰ دقیقه مخلوط شد تا نمونه ای یکنواخت حاصل گردد

مرحله دوم . مقدار مشخصی از پلی استر یا نانوکامپوزیت پلی استر- نانورس تهیه شده در مرحله اول را با ۱ و ۰.۱ درصد وزنی ( بر اساس ۱۰۰ گرم نانوکامپوزیت پلی استر- نانورس ) مخلوط گردیده و برای حذف حباب در آون خلا، در دمای ۲۳ درجه به مدت ۱۰ دقیقه قرار داده شد.

مرحله سوم : جهت تهیه نانوکامپوزیت هیبریدی پلی استر / الیاف شیشه / نانورس با مقاومت مناسب در برابر ضربه سرعت بالا، مقدار مشخصی نانوکامپوزیت پلی استر / نانورس تهیه شده در مرحله دوم، را با روش لایه گذاری دستی همراه با الیاف ساخته شد و پس از پخت محیطی ۲۴ ساعته در دمای اتاق، جهت پخت ثانویه به مدت ۲۰ ساعت در آون با دمای ۸۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد.


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## - شناسایی نانوکامپوزیت:

به منظور اثبات پراکندگی کامل صفحات لایه ای نانورس و رسیدن به ساختار در ابعاد نانو از دو روش آنالیز تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردید. شکل ۱ نتایج تفرق اشعه ایکس نمونه های نانورس خالص و نانوکامپوزیت های پلی استر/ نانورس را نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می شود که در نمونه با ۱.۵ درصد نانو، پیک نمودار کاملاً از بین رفته است و این به معنای آن است که در نمونه نانوکامپوزیت با ۱.۵ درصد از نانورس پراکندگی کامل یا ورقه ورقه شدگی کامل (Exfoliation) اتفاق افتاده است. در نمونه با ۳ درصد نانورس دیده می شود که یک نمودار علاوه بر آن که کوچکتر شده است، به سمت چپ نیز تغییر مکان داده است، به معنای آن است که به ساختار نانوکامپوزیت در هم رفته (Intercalate) رسیده ایم.




شکل ۱: منحنی آنالیز تفرق اشعه ایکس

همچنین به منظور تأیید نهایی نتایج آنالیز اشعه ایکس مبتنی بر پراکندگی کامل صفحات نانورس در نانوکامپوزیت هیبریدی حاوی ۱.۵ درصد وزنی نانورس تصویر TEM این نمونه در شکل شماره ۲ آورده شده است



شکل ۲: منحنی تغییرات ویسکوزیته با میران نانورس




- خواص مکانیکی: نتایج ضربه سرعت پایین و خواص خمشی نانوکامپوزیتی هیبریدی ساخته شده در جدول ۱ آمده است. همانطور که در جدول مشخص گردیده است با افزایش ۱۵ و ۳ درصد نانورس به کامپوزیت تجاری و متداول پلی استر / الیاف شیشه خواص مکانیکی افزایش قابل توجهی می نماید

جدول ۱. خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلی استر / نانو رس

نامو رس (%)	استحکام خمشی (MPa)	مدول خمشی (G)	کمزش شکست (%)	استحکام ضربه (J/m)
۱۹۱/۹ (۳۴/۸)	۹۵۳۱/۲ (۱۵۶۱/۷)	۲/۲۴ (۰/۵)	۱۲۶۹/۴ (۲۸۶/۱)	۱۰۴۴/۸ (۱۲۱)
۲۱۸/۵ (۴۲/۶)	۱۱۲۸۲ (۱۱۳۲)	۲/۷۶ (۰/۴)	۹۵۷/۶ (۲۷۹/۵)	۹۵۷/۶ (۲۷۹/۵)
۲۲۹/۸ (۱۰/۹)	۱۰۷۴۱/۵ (۱۶۴/۵)	۲/۹۶ (۰/۴)		

- تست ضربه سرعت بالا: تست ضربه سرعت بالا با استفاده از یک تفنگ گازی (شکل ۲ به صورت شماتیک)، انجام پذیرفت. پرتابه مورد استفاده دارای دماغه نیمه کروی از جنس فولاد آبدیده بود.




شکل ۲. تفنگ گازی به صورت شماتیک

بعد از گالیبراسیون دستگاه نمونه های نانوکامپوزیت هیبریدی ساخته شده تحت تست ضربه سرعت بالا قرار گرفتند، لازم به ذکر است که همانطور که در مقالات گزارش شده است، سرعت حد بالستیک در ضربه های سرعت بالا (بالستیکی)، سرعتی که پرتابه در جداره کامپوزیتی گیر می کند. (شکل ۴)

سید علی‌اصغر سعیدی  
سید علی‌اصغر سعیدی






شکل ۴: نمونه نانوکامپوزیت هایبریدی ضربه خورده تحت شرایط حد بالستیک

نتایج سرعت حد بالستیک برای نانوکامپوزیت های ساخته شده در تعداد شکل ۵ آمده است

همانطور که از شکل ۵ دیده می شود، سرعت حد بالستیک (که سرعت باقیمانده در آن صفر است) در نمونه های با ۱۵ درصد ناپرس نسبت به نمونه های بدون نانوافزایشی ۲۵ درصدی از خود نشان می نمهد.




شکل ۵: محققی تغییرات سرعت حد بالستیک و میزان حذف امروزی در نمونه های حاوی مقادیر متفاوتی از ناپرس در تعداد لایه های متفاوت<sup>۱</sup>


<sup>۱</sup> عدد نمونت از پلاک کندوپلاستیکی ایجاد شده و عدد نمونت راست درصد ناپرس را نشان می نمهد.



الله



در شکل ۶ نمونه ای از آسیب در نمونه های نانوکامپوزیت هیبریدی نشان داده شده است.



شکل ۶ : رفتار شکست نمونه های نانوکامپوزیت هیبریدی (الف) جلوی نمونه (ب) پشت نمونه

#### مزایای اختراق :

- ۱- ساخت نانوکامپوزیت مقاوم در برابر ضربه سرعت بالا (بالستیکی) با دانسیته پکسان و وزن مشابه با نمونه های کامپوزیتی بدون نانو، ولی با خواص مقاومت ضربه ای بسیار بالاتر
- ۲- در ساخت این محصول از مواد بسیار ارزان قیمت استفاده شد به طوری که قیمت نهایی یک قطعه صنعتی از این مواد با این خواص بسیار کم می باشد.
- ۳- ساخت جداره های نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات منجر به بالا رفتن خواص ضد آتش و خواص جذب آب کامپوزیت ها می گردد.

#### کاربردهای صنعتی:

این محصول اختراق شده قابلیت صنعتی شدن در موارد زیر را دارد:


- ۱- در صنایع خودروسازی جهت ساخت بدنه ای مقاوم در برابر ضربه های ناشی از برخورد عوامل محیطی مثل فرار سنگ ها از زیر لاستیک اتومبیل ها به جداره هایی با خواص ضربه سرعت بالا (بالستیکی) بدون افزایش وزن در مقایسه با جداره های رایج نیاز می باشد.
- ۲- در صنایع نفاعی جهت ساخت لباس های ضد گلوله و شیشه های ضد گلوله در خودروهای شخصی با وزن پایین احتیاج به جداره های نانوکامپوزیتی احساس می گردد.
- ۳- در صنایع نظامی جهت ساخت بدنه تانک های جنگی
- ۴- در صنایع دریائی جهت ساخت بدنه ناوها و زیر دریائی ها
- ۵- در صنایع هوایی جهت ساخت هوایی ها با مقاومت کافی ناشی از برخورد برندگان مورد استفاده قرار گیرد.

۷  
امیری  
سید محمد



## خلاصه ادعای اختراع:

جهت تهیه جداره نانوکامپوزیت مقاوم در برابر ضربه سرعت بالا (بالستیک)، در ابتدا نمونه نانوکامپوزیت پلیمر/نانورس حاوی ۱.۵ و ۳ درصد وزنی نانورس توسط همزن مکانیکی همورنایزر تهیه گردید و سپس با استفاده از آنالیزهای اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری پراکندگی کامل نانوذرات رس درون ماتریس پلیمری تائید گردید. با استفاده از فرآیند لایه گذاری دستی نمونه های نانوکامپوزیت هبیریدی قالبگیری شدنده نهایتا تحت تست ضربه سرعت بالا (بالستیک) قرار گرفتند تا میزان ظرفیت بالستیک آنها تعیین گردد. نتایج نشان داد که تنها با افزودن ۱.۵ درصد وزنی نانورس کاملا پراکنده شده در ماتریس پلیمری ۲۵ درصد افزایش در خواص بالستیکی ملاحظه شد.



سید محمد جعفری

