

Polymerization
Quarterly, 2024
Volume 14, Number 2
Pages 63-72
ISSN: 2252-0449

A Review on Different Applications of Metal-Organic Frameworks

Zahra Hojjati Talemi* and Mehrnush Mohammadi

Department of Chemical and Polymer Engineering, Islamic Azad University, South Tehran
Branch, Postal Code 1783746411, Tehran, Iran

Received: 29 July 2023, Accepted: 29 November 2023

Abstract

Metal-organic frameworks (MOFs) can be defined as porous crystalline materials that obtained from the network synthesis of metal ions and clusters as nodes, and organic molecules as ligands. The flexibility of the components has led to the report of more than 20,000 different MOFs. MOF-5 can be mentioned as one of the most famous MOFs. These materials are divided into four categories of first, second, third, and fourth generation frameworks. There are various methods for the synthesis of MOFs, but the most common one is the solvothermal method. Metal-organic frameworks sometimes perform better than other porous materials, such as activated carbon or zeolites. These materials have exceptional properties such as high surface area (6000 m²/g), porosity and high pore volume. These features along with high adjustability and flexibility have led to wide applications in various fields. Applications like gas storage and separation, catalytic applications, biomedical such as drug release, sensors, membranes, and water purification can be mentioned. In this article, in addition to introducing metal-organic frameworks, their structural features and synthesis methods and a number of common applications of these materials have been reviewed

Key Words

metal-organic framework,
porous material,
surface area,
pores,
network synthesis

(*) To whom correspondence should be addressed.
E-mail: hojjatizahra065@gmail.com

مروری بر کاربردهای مختلف چارچوب‌های فلزی-آلی

زهرا حجتی طالعی*، مهرانوش محمدی

تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، کد پستی ۱۷۸۳۷۴۶۴۱۱

دریافت: ۱۴۰۲/۵/۷، پذیرش: ۱۴۰۲/۹/۸

چارچوب‌های فلزی-آلی (MOFs) را می‌توان مواد بلوری متخلخلی تعریف کرد که از سنتز شبکه یون‌ها و خوشه‌های فلزی به صورت گره و مولکول‌های آلی به شکل لیگاند به دست می‌آیند. انعطاف‌پذیری اجزای تشکیل‌دهنده به گزارش بیش از ۲۰۰۰۰ چارچوب فلزی-آلی متفاوت منجر شده است. از جمله معروف‌ترین این نوع چارچوب‌ها می‌توان به MOF-5 اشاره کرد. این مواد به چهار دسته چارچوب‌های نسل یک، دو، سه و چهار تقسیم‌بندی می‌شوند. روش‌های مختلف برای سنتز چارچوب‌های فلزی-آلی وجود دارد که از متداول‌ترین آن‌ها می‌توان به روش حلال‌گرمایی اشاره کرد. چارچوب‌های فلزی-آلی گاهی نسبت به سایر مواد متخلخل مانند کربن فعال یا ژئولیت‌ها عملکرد بهتری را نشان می‌دهند. از جمله خواص چارچوب‌های فلزی-آلی می‌توان مساحت سطح، تخلخل و حجم منافذ زیاد را نام برد. وجود این ویژگی‌ها و قابلیت تنظیم و انعطاف‌پذیری زیاد موجب ایجاد کاربردهای گسترده در زمینه‌های مختلف شده است. از جمله این کاربردها می‌توان به ذخیره‌سازی و جداسازی گازها، کاتالیز، زیست‌پزشکی مانند دارورسانی، حسگرها، غشاهای تصفیه آب اشاره کرد. در مقاله پیش‌رو، ضمن معرفی چارچوب‌های فلزی-آلی، ویژگی‌های ساختاری و روش‌های سنتز آن‌ها، تعدادی از کاربردهای متداول این مواد مرور شده است.

چکیده

زهرا حجتی طالعی

مهرانوش محمدی


واژگان کلیدی

چارچوب فلزی-آلی،
مواد متخلخل،
مساحت سطح،
منافذ،
سنتز شبکه

در اواسط دهه ۱۹۹۰ کشف طبقه جدیدی از مواد متخلخل، اثر طولانی مدت بر علوم شیمی، زیست‌شناسی، فیزیک و مواد برجا گذاشته است. این مواد به‌عنوان چارچوب‌های فلزی-آلی (MOFs) یا پلیمرهای متخلخل کوئوردیناسیونی شناخته می‌شوند [۱]. چارچوب‌های فلزی-آلی با پیوند دادن واحدهای معدنی و آلی با پیوندهای قوی (سنتز شبکه) ساخته می‌شوند. انعطاف‌پذیری با نوع اجزای تشکیل‌دهنده، هندسه، اندازه و عملکرد می‌تواند متفاوت باشد که به گزارش و مطالعه بیش از ۲۰۰۰۰ چارچوب فلزی-آلی مختلف در دهه گذشته منجر شده است [۲].

چارچوب‌های فلزی-آلی از دسته مواد هیبریدی سه‌بعدی بلوری میکرو-میان‌تخلخل هستند که از یونها یا خوشه‌های فلزی متصل به یکدیگر به‌وسیله پیوندهای آلی چنددندانه ساخته می‌شوند. در چارچوب‌های فلزی-آلی، مراکز فلزی به‌عنوان گره‌های شبکه عمل می‌کنند که از طریق برهم‌کنش‌های فلزی و جاذبه الکتروستاتیکی به پیوندهای آلی متصل می‌شوند (شکل ۱). ویژگی‌های اصلی چارچوب‌های فلزی-آلی شامل بلورینگی زیاد، سطح بزرگ، حجم منافذ زیاد و چگالی کم است [۳].

چارچوب‌های فلزی-آلی به‌عنوان مواد بلوری از تخلخل بسیار زیاد (تا ۹۰٪ حجم آزاد) و مساحت سطح داخلی بزرگ بیش از $6000 \text{ m}^2/\text{g}$ برخوردار هستند. همچنین، هر دو اجزای آلی و معدنی موجود در ساختار ماده از درجه تغییرپذیری فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. بدین سبب، چارچوب‌های فلزی-آلی در زمینه انرژی پاک، ذخیره‌سازی گازهایی مانند هیدروژن و متان، به‌عنوان جاذب‌های پرفریت در امر جداسازی، غشاهای دستگانه‌های لایه نازک، دارورسانی [۴]، حسگر [۵]، تصفیه آب [۶]، کاتالیزگر و



یون‌ها یا خوشه‌های فلزی + لیگاندهای آلی چارچوب‌های فلزی-آلی

شکل ۱- نمایی از شکل‌گیری کلی چارچوب‌های فلزی-آلی از طریق سرهم‌بندی واحدهای ساختاری فلزی (گره‌ها) و آلی (پیوندهای آلی) در یک ساختار سه‌بعدی [۳].

تصویربرداری زیست‌پزشکی، استفاده می‌شوند [۷].

ویژگی‌های ساختاری MOFها


ساختارهای بلوری متنوع چارچوب‌های فلزی-آلی، اساس عملکرد چندگانه آن‌ها را فراهم می‌سازد. چارچوب‌های فلزی-آلی با اتصال فلزات یا خوشه‌های فلزی که واحدهای ساختاری ثانویه (SBU) نیز نامیده می‌شوند، با اتصال‌دهنده‌های آلی که بیشتر کربوکسیلیک اسید یا لیگاندهای حاوی نیتروژن هستند، ساخته می‌شوند [۸].

ترکیبات مختلف این عناصر ساختاری موجب تشکیل تعداد زیادی چارچوب فلزی-آلی مختلف می‌شود. تا سال ۲۰۰۷ به‌طور خاص، ۱۳۱ نوع هندسه از واحدهای ساختاری ثانویه نزد مرکز داده بلورنگاری کمبریج سپرده شده بود [۸،۹]. افزون بر این در هر نوع هندسه، اتم فلز مرکزی را می‌توان جایگزین کرد. جایگزینی واحدهای ساختاری ثانویه، در حالی که رابط یکسان است، می‌تواند به تشکیل MOFهای کاملاً متفاوتی منجر شود [۹].

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد چارچوب‌های فلزی-آلی در مقایسه با سایر مواد متخلخل مانند زئولیت و کربن، تنظیم‌پذیری آن‌هاست. ساختار چارچوب‌های فلزی-آلی به‌کمک هندسه واحدهای ساختاری ثانویه و شکل و اندازه لیگاندهای آلی تعیین می‌شود. از این رو، چارچوب‌های فلزی-آلی را می‌توان با انتخاب منطقی واحدهای ساختاری ثانویه و اتصال‌دهنده‌ها برای دستیابی به درجه معینی از اندازه منافذ، ساختار و عملکرد مطلوب مدنظر برای برنامه‌های کاربردی مدنظر تنظیم کرد [۸].

تخلخل و مساحت سطح زیاد

یکی از اساسی‌ترین خاصیت‌های چارچوب‌های فلزی-آلی، متخلخل بودن و برخورداری از منافذ و حفره‌های بزرگ در ساختار آن‌هاست که موجب افزایش مساحت سطح آن‌ها می‌شود. اندازه منافذ و توپولوژی چارچوب را می‌توان با انتخاب پیوندهای آلی و گره‌های فلزی مناسب تنظیم کرد. وجود این ویژگی‌ها افزون بر زیست‌تخریب‌پذیری و زیست‌سازگاری، سبب استفاده از چارچوب‌های فلزی-آلی در کاربردهای برپایه جذب و ذخیره‌سازی گاز، کاتالیزگر، مغناطیس، حسگر و جداسازی می‌شود. اخیراً کاربردهای زیست‌پزشکی آن‌ها، از جمله دارورسانی و تصویربرداری زیستی نیز مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. تخلخل‌ها یا فضاهای خالی در چارچوب‌های فلزی-آلی را می‌توان به حالت‌های مختلف شکل داد. فضای آزاد درون منافذ را می‌توان با ورود به پنجره منافذ با قطر کمتر در مقایسه با منافذ واقعی در



شکل ۲- نمای ساختار کمپلکس میزبان-مهمان با استوکیومتری های مختلف [۱۵].

متنوع مانند پیوند هیدروژنی و برهم کنش های الکتروستاتیک و $\pi-\pi$ و نیز آثار آب‌گریز هستند. ویژگی های منحصر به فرد چارچوب های فلزی-آلی در تنوع اجزاء، قابلیت طراحی ساختاری و تخلخل های تنظیم پذیر موجب ایجاد مواضع برهم کنش فراوان در منافذ برای پراکندگی و تثبیت گونه های مهمان می شود. بدین سبب، چارچوب های فلزی-آلی بستر کار میزبان بسیار سازگار و تنظیم پذیر برای بررسی های شیمی میزبان-مهمان هستند [۱۴].

طبقه بندی MOFها

چارچوب های فلزی-آلی به چهار دسته نسل یک، نسل دو، نسل سه و نسل چهار تقسیم می شوند (شکل ۳). چارچوب های فلزی-آلی نسل اول به دلیل وابستگی جدانشدنی میزبان-مهمان، فقط تخلخل غیردائمی دارند که اغلب در چارچوب های فلزی-آلی حاوی چارچوب های باردار با منافذ پر شده با آنیون های مخالف مشاهده می شوند. برعکس، انواع نسل دوم، نظیر چارچوب های فلزی-آلی خنثی و ژئولیت مانند، دارای تخلخل پایدار و قوی در برابر حذف مهمان هستند. در حالی که MOFهای نسل سوم انعطاف پذیری و پویایی چارچوب را نشان می دهند که می توانند به تبادل مهمان یا محرک های خارجی پاسخ دهند. اخیراً، نسل چهارم MOFها توسعه یافته است که با اصلاحات پس سنتزی (PSM) مرتبط هستند. این چارچوب های پس فراورشی، قابلیت حفظ توپولوژی زیرین و یکپارچگی ساختاری را نسبت به اصلاحات پس سنتزی مختلف دارند [۱۶].

روش های سنتز MOFها

روش های سنتز چارچوب های آلی-فلزی با عواملی چون زمان و

دسترس قرار داد. حفره ها نیز می توانند در این مواد وجود داشته باشند. سال ها برای به دست آوردن مواد هیبریدی با اندازه منافذ در محدوده مقیاس متوسط تلاش شده است. در حالی که امروزه چارچوب های فلزی-آلی میان متخلخل متعددی وجود دارد. مقیاس فضاهای خالی موجود در چارچوب های فلزی-آلی از چند آنگستروم تا ده ها نانومتر متفاوت است [۱۳-۱۰].

ماده یکسان می تواند منافذی با اندازه های مختلف در ناحیه میکرو و در مقیاس متوسط داشته باشد. به عنوان مثال، ۹۰٪ از حجم کل MOF-200 فقط فضای خالی است که آن را به ماده متخلخلی با کمترین چگالی بلوری (0.22 g/cm^3) تبدیل می کند. MOF-200 نوعی چارچوب فلزی-آلی بسیار متخلخل است که از طریق اتصال یافتن واحدهای فلزی $\text{Zn}_4\text{O}(\text{CO}_2)_6$ به کمک پیوندهای آلی به دست می آید. مهم ترین وجه تمایز چارچوب های فلزی-آلی در مقایسه با بسیاری از مواد متخلخل، چگالی کم آن ها است که سطح و تخلخل فوق العاده ای را به ارمغان می آورد. مساحت سطح بیشتر چارچوب های فلزی-آلی نیز برای فرایندهای کاتالیزی، مانند کاهش اکسیژن در باتری های لیتیم-اکسیژن، مطلوب است. این تنظیم پذیری تخلخل و مساحت سطح در جامدات معدنی معمولی بی سابقه بوده و فرصتی برای کاربردهای الکتروشیمیایی است [۱۳-۱۰].

MOFها به عنوان مواد میزبان

محفظه های کووالانسی مختلف مانند قفس های کوئوردیناسیون فلزی، کپسول های پیوند هیدروژنی، پلیمرهای ابرمولکولی تا سلیکاهای میان تخلخل با استفاده از مولکول های درشت حلقه ای (سیکلودکسترین ها، کالیزارن ها، کوکوروبیتوریل ها و پیلارارن ها) به عنوان مولکول های میزبان ساخته می شوند. سامانه های میزبان-مهمان در موارد متنوع مانند شناسایی مولکولی، دارورسانی، کاتالیز آلی، مواد زیست فعال و غیره کاربرد دارند [۱۴].

کمپلکس های میزبان-مهمان، که به عنوان کمپلکس های مهارکننده نیز شناخته می شوند، ساختارهای ابرمولکولی هستند که از دو یا چند مولکول یا یون حفظ شده از طریق برهم کنش های غیرکووالانسی برگشت پذیر، تشکیل شده اند (شکل ۲).

میزبان ها دارای حفره هستند که موجب می شود تا به عنوان میزبان های گیرنده اصلی با میل ترکیبی و گزینش پذیری زیاد با مولکول های مهمان رفتار کنند. به طور کلی، درشت حلقه ها به عنوان مولکول های میزبان استفاده می شوند [۱۵]. شباهت این میزبان ها در این است که دارای حفره های مناسب برای ایجاد مواضع برهم کنش فراوان به منظور برهم کنش های ابرمولکولی با مولکول های مهمان

تعریف می‌شود که در حلالی با دمای بیش از دمای جوش آن در ظرف عایق انجام می‌شود [۱۸]. روش حلال‌گرایی به دلیل سادگی در اجرا و قابلیت دستیابی به نمونه‌هایی با شکل‌شناسی متنوع، کاربردی‌ترین فرایند در تهیه چارچوب‌های فلزی-آلی است. در این روش، انتخاب حلال مناسب بسیار مهم است. برخی از حلال‌های آلی رایج عبارت از دی‌متیل فرمامید (DMF)، استون، دی‌اتیل فرمامید، متانول، استونیتریل و اتانول هستند. سه جزء ضروری در سنتز حلال‌گرایی را لیگاند آلی، نمک فلز و حلال تشکیل می‌دهند. واکنش معمولاً در دمایی بیش از دمای جوش حلال انجام می‌شود. در مطالعه نوعی چارچوب فلزی-آلی برپایه مس با روش حلال‌گرایی با استفاده از آمین و تری‌فلوئورومتیل عامل‌دار (لیگاند) و نمک مس، $Cu(NO_3)_2 \cdot H_2O$ در نسبت معادل ۱:۳ در دمای $90^\circ C$ به مدت ۴۸ h رشد داده شد. در این سنتز آب و حلال N,N -DMF استفاده شده است. پس از سرد شدن نمونه، Cu -MOF و کامپوزیت گرافن اکسید کاهش‌یافته (rGO) از طریق فن اختلاط فراصوت به دست آمد که به عنوان ابرخازن برپایه چارچوب فلزی-آلی مس استفاده می‌شود [۱۹].


کاربردهای MOFها

چارچوب‌های فلزی-آلی به دلیل ویژگی‌های ساختاری منحصر به فردی چون مساحت سطح زیاد و ساختار متخلخل منظم در مواردی نظیر انرژی پاک، ذخیره‌سازی گازی مانند هیدروژن و متان به عنوان جاذب‌های پرفریت در جداسازی، غشاهای، دستگاہ‌های لایه‌نازک، دارورسانی [۴]، پایش (حسگر) [۵]، تصفیه آب [۶]، کاتالیز و تصویربرداری زیست‌پزشکی استفاده می‌شوند [۷]. در ادامه به تعدادی از کاربردهای متداول این مواد پرداخته می‌شود.

کاتالیز

چارچوب‌های فلزی-آلی به دلیل ویژگی‌های گوناگون در کاربردهای کاتالیز استفاده می‌شوند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد [۲۰]:

- سطح داخلی و چگالی مواضع فعال زیاد برای دستیابی به واکنش کاتالیزی پرسرعت؛
- فرصت‌هایی برای سنتز و اصلاح پس‌سنتزی با گروه‌های کاتالیزی مکمل، امکان استفاده از کاتالیزگر دومنظوره یا تناوبی؛
- امکان طراحی ساختار منافذ چارچوب‌ها؛




شکل ۳- طبقه‌بندی چارچوب‌های فلزی-آلی: چارچوب‌های فلزی-آلی نسل اول در هنگام حذف مهمان فرو می‌ریزند، چارچوب‌های فلزی-آلی نسل دوم دارای تخلخل دائمی در برابر حذف مهمان هستند، چارچوب‌های فلزی-آلی نسل سوم ویژگی‌های انعطاف‌پذیری و پویایی را نشان می‌دهند و چارچوب‌های فلزی-آلی نسل چهارم می‌توانند پس‌فراوری را حفظ کنند. (موقعیت‌های قابل تغییر: (۱) مواضع فلزی-خوشه‌ای، (۲) پیوندهای فلزی-آلی و (۳) فضای خالی [۱۶].

دما، حلال استفاده‌شده، ماهیت یون‌های فلزی و لیگاندهای آلی، اندازه‌گره‌ها و ویژگی‌های ساختاری آن‌ها، وجود یون‌های مخالف و سیستیک بلورش تعیین می‌شود که باید به هسته‌زایی و رشد بلور منجر شود. در بیشتر موارد، سنتز MOFها در فاز مایع با مخلوط کردن محلول‌های حاوی لیگاند و نمک فلز انجام می‌شود. حلال نیز بر اساس واکنش‌پذیری، حلالیت و پتانسیل کاهش انتخاب می‌شود. حلال نقش مهمی در تعیین ترمودینامیک و انرژی فعال‌سازی در هر واکنش ایفا می‌کند. در برخی موارد، حتی با وجود مشکلاتی در رشد تک‌بلوری از روش‌های سنتزی حالت جامد نیز استفاده شده است. اغلب برای رشد بلورهای چارچوب‌های فلزی-آلی از روش تبخیر آهسته محلول واکنش استفاده می‌شود. به‌طور کلی در بیشتر موارد، چارچوب‌های فلزی-آلی در شرایط حلال‌گرایی در دما و فشار زیاد سنتز می‌شوند. این نوعی روش کلاسیک برای تهیه چارچوب‌های فلزی-آلی است [۱۷]. از جمله روش‌های سنتز MOFها می‌توان به تبخیر آهسته، حلال‌گرایی، ریزموج و الکتروشیمیایی اشاره کرد [۱۷].

روش حلال‌گرایی

سنتز با روش حلال‌گرایی به صورت نوعی واکنش شیمیایی



شکل ۴- کاربردهای چارچوب فلزی-آلی در ذخیره و جداسازی گازها [۲۳].

بازمی‌گردد. در پی آن، سامانه‌های جذب مشابهی در سال ۲۰۰۳ برای ذخیره‌سازی هیدروژن و در سال ۲۰۰۵ برای ذخیره‌سازی استیلن استفاده شدند. در جداسازی و ذخیره‌سازی گاز، چارچوب‌های فلزی-آلی عملکرد برتری نسبت به زئولیت‌ها و کربن متخلخل نشان داده‌اند. وجود هم‌زمان ویژگی‌هایی چون توزیع اندازه منافذ بسیار یکنواخت و تنظیم‌پذیر برای جداسازی گازها بسیار مطلوب است. در شکل ۴، مجموعه‌ای از کاربردهای MOFها در ذخیره و جداسازی گازها نشان داده شده است [۲۳].

غشاهای بر پایه MOFها

استفاده گسترده از چارچوب‌های فلزی-آلی در جداسازی کار دشواری است، چرا که این چارچوب‌ها به‌طور معمول به‌شکل پودرهای میکروبلوری یا بلورهای زیر میلی‌متر یافت می‌شوند. بنابراین، به‌منظور بهینه‌سازی، دسته بزرگی از غشاهای بر پایه MOFها طراحی شده است. این غشاهای دو دسته غشاهای پیوسته و غشاهای ماتریس مختلط (MMMs) تقسیم می‌شوند [۲۴].

غشاهای پیوسته بر پایه MOFها، دسته‌ای از غشاهای رشد پیوسته هستند که عمدتاً با رشد بی‌وقفه لایه‌های چندبلوری روی بسترها تهیه می‌شوند. بستری که از لایه‌های گزینشی چارچوب فلزی-آلی پشتیبانی می‌کنند، معمولاً غیر آلی هستند. اخیراً تلاش‌هایی برای رسوب‌دهی لایه‌های چارچوب فلزی-آلی روی بستری آلی نیز انجام شده است. در این نوع از غشاهای پیوسته MOFها نسبت به خوراک ورودی متفاوت، به‌طور گزینشی عمل می‌کنند،

دارا بودن منافذ به اندازه کافی بزرگ برای انتقال سریع مولکول‌های بزرگ واکنش‌دهنده و محصول؛

آثار محصورکردن برای تثبیت گونه‌های کاتالیزی و قرارگیری انواع مختلف گروه‌های کاتالیزی در کنار یکدیگر.

چارچوب‌های فلزی-آلی به سه حالت با موضع فعال فلزی، با گروه‌های عاملی واکنش‌پذیر و به‌صورت زمینه میزبان یا حفره‌های واکنش‌پذیر نانومتری در واکنش‌های کاتالیزی استفاده می‌شوند [۲۱]. از میان این موارد، دسته سوم کاربردی‌تر است. در دسته سوم، هیچ کدام از اجزای ساختار به‌طور مستقیم درگیر فعالیت کاتالیزی نیستند. در این دسته از MOFها، سامانه متخلخل فضای فیزیکی برای انجام واکنش ایجاد می‌کند که واکنش کاتالیزی در آن رخ می‌دهد (حفره‌های واکنش‌پذیر نانومتری) یا به شکل قفسی عمل می‌کند که ماده کاتالیزی در آن قرار می‌گیرد (زمینه میزبان) [۲۱].

برای مثال، در مطالعه‌ای Li و همکاران [۲۲] اکسیدهای فلزی را در کانال‌های چارچوب فلزی-آلی قرار دادند و به‌عنوان کاتالیزگر در سامانه‌های کاتالیزی اکسایش کربن مونوکسید استفاده کردند. نانوذرات Co_3O_4 از نیترات کبالت سنتز و به‌طور یکنواخت در منافذ ZIF-8 پراکنده شدند. ZIF-8 از یون‌های روی و لیگاندهای ایمیدازولات تشکیل شده است. این چارچوب منحصربه‌فرد، تخلخل یکنواخت و نوعی پایداری شیمیایی و گرمایی استثنایی دارد. این نوع چارچوب فلزی-آلی دارای پایداری نسبتاً زیاد و منافذ بزرگ ($11/6 \text{ \AA}$) است. اکسید فلزی Co_3O_4 فعالیت کاتالیزی زیادی در اکسایش CO و سرعت واکنش زیاد $58/2 \text{ mmol/g.h}$ در 70°C را نشان داد.

ذخیره و جداسازی گاز

از دیرباز بسیاری از مواد رایج مانند زغال‌چوب، زئولیت‌ها و سرامیک‌ها به‌عنوان محیط متخلخل برای جذب‌ها استفاده می‌شوند. امروزه انواع جدیدی از جذب‌های متخلخل از جمله چارچوب‌های فلزی-آلی، آلی-کووالانسی (COFs) و آلی-پیوند هیدروژنی (HOFs) توسعه یافته‌اند. هر یک از این چارچوب‌ها، ظرفیت ذخیره‌سازی و بازده جداسازی زیاد را نشان می‌دهند. در این میان چارچوب‌های فلزی-آلی به دلیل تخلخل فوق‌العاده زیاد با مساحت سطح $100 \text{ m}^2/\text{g}$ تا $10000 \text{ m}^2/\text{g}$ ، اندازه حفره تنظیم‌پذیر از 3 \AA تا 100 \AA و پایداری گرمایی زیاد (تا 500°C) برای ذخیره و جداسازی گازها بسیار مناسب‌اند. در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایجاد تخلخل دائمی در MOFها محقق شد. پیشینه اولین تلاش‌ها برای استفاده از چارچوب‌های فلزی-آلی در ذخیره‌سازی گاز سوخت به سال ۱۹۹۷ (برای متان)

چرا که منافذ چارچوب‌ها تنها کانال ورودی به لایه‌ها هستند. بستر نیز به‌عنوان تکیه‌گاه، استحکام مکانیکی را برای لایه‌های چارچوب فراهم می‌سازد [۲۴].

در جداسازی و تبخیر گاز، سازوکار محلول-نفوذ در نفوذپذیری انتقال و گزینش‌پذیری مولکول‌ها در سراسر غشا نقش دارد. به‌طور خاص، دو عامل حلالیت و میزان نفوذ نقش مهمی در جداسازی و تبخیر گاز دارند. حلالیت مولکول هدف، به برهم‌کنش آن با مواد غشایی بستگی دارد. در حالی که اندازه مولکول هدف، با توجه به اندازه پنجره و منافذ چارچوب فلزی-آلی، میزان نفوذ آن را تعیین می‌کند. بنابراین، جداسازی می‌تواند بر مبنای حلالیت یا براساس نفوذ صورت گیرد [۲۴].

حلالیت مولکول‌های گاز یا مایع ارتباط نزدیکی با تعادل بین مولکول‌های گاز یا مایع و چارچوب فلزی-آلی دارد. بنابراین، گزینش‌پذیری جاذب و ظرفیت جذب چارچوب نقش محوری در جداسازی‌های مبتنی بر حلالیت ایفا می‌کند. در این حالت، ماده غشا ترجیحاً مولکول مدنظر را جذب می‌کند، در حالی که اندازه پنجره چارچوب فلزی-آلی بزرگ‌تر از قطر جنبشی همه مولکول‌های گاز یا مایع است. اگر قابلیت دفع مولکول‌های هدف در پایین‌دست به اندازه کافی ایده‌آل باشد تا انتشار سریع‌تر مولکول مدنظر را امکان‌پذیر سازد، جداسازی خوبی حاصل می‌شود. با این حال، سازوکار حلالیت مولکول‌های گاز یا مایع بر غشای چارچوب فلزی-آلی پیچیده است، زیرا رقابت بین مواضع جذب محدود و همچنین قابلیت‌های بالقوه برهم‌کنش متقابل جذب وجود دارد [۲۴].

در جداسازی برپایه نفوذ، ساختارهای منافذ منحصر به فرد (اندازه‌های پنجره و منافذ) چارچوب‌ها عملکرد جداسازی را تعیین می‌کنند. در این شرایط، اندازه پنجره چارچوب بین مولکول هدف و مولکول دیگر قرار می‌گیرد. مولکول مدنظر می‌تواند از کانال‌های فراهم‌شده به‌وسیله چارچوب فلزی-آلی عبور کند، در حالی که مولکول دیگر خارج از منافذ، مسدود می‌شود [۲۴].

غشاهای ماتریس مختلط نیز انتخاب مناسبی برای جداسازی گازها هستند [۲۵]. این نوع از غشاها از ادغام یک فاز جامد در ماتریس پلیمری پیوسته به‌وجود می‌آیند [۲۶]. در غشاهای پلیمری تعادلی میان گزینش‌پذیری و نفوذپذیری گاز برقرار بوده که نامطلوب است. غشاهای ماتریس مختلط سنتز شده با افزودن نانوپرکننده‌های متخلخل به ماتریس‌های پلیمری، می‌توانند افزایش هم‌زمان گزینش‌پذیری و نفوذپذیری را فراهم کنند. در میان پرکننده‌های متخلخل مختلف، چارچوب‌های فلزی-آلی اخیراً به‌عنوان ماده

پرکننده مناسب برای ساخت غشاهای ماتریس مختلط شناخته شده‌اند. تاکنون تعداد زیادی چارچوب فلزی-آلی برای کاربردهای مختلف توسعه یافته‌اند، اما تعداد اندکی از آن‌ها برای پرکردن غشاهای ماتریس مختلط مناسب‌اند. از جمله آن‌ها می‌توان به HKUST-1 (Hong Kong University of Science and Technology) چارچوب‌های زئولیتی ایمیدازول (ZIFs)، MILs (Materials Institute Lavoisier)، MOF-74 و UiO-66 (University of Oslo) اشاره کرد که به‌دلیل تخلخل تنظیم‌پذیر، گزینش‌پذیری و نفوذپذیری گاز، حلالیت و برهم‌کنش‌های قوی با ماتریس پلیمری، مواد ایده‌آلی برای افزایش عملکرد غشا هستند. در HKUST-1، بنزن-1، ۵،۳-تری‌کربوکسیلات به‌عنوان لیگاند آلی و معمولاً یون مس به‌عنوان مراکز فلزی استفاده می‌شود. ZIFها از اتصال‌دهنده‌های ایمیدازولات ($C_3H_3N_2$) و یون‌های فلزی (Zn و Fe، Cu) با ساختارهای شبیه به زئولیت‌های آلومینوسیلیکات معمولی تشکیل شده‌اند. مواد MIL، نمک‌های کربوکسیلات متخلخل فلزی هستند که از کاتیون‌های فلزی سه‌ظرفیتی مختلف و لیگاندهای کربوکسیلیک اسید با منافذ بزرگ و تخلخل دائمی تشکیل شده‌اند. MOF-74 نوعی ماده لانه‌زنبوری با اندازه منافذ حدود ۱۲ nm است که از ترکیب یون‌های فلزی دو ظرفیتی و اسید ۵،۲-دی‌هیدروکسی ترفتالیک تشکیل می‌شود. چارچوب‌های UiO، مواد متخلخل سه‌بعدی هستند که با Zr^{4+} و لیگاندهای دی‌کربوکسیلیک اسید با طول‌های متفاوت ساخته می‌شوند. از جمله کاربردهای این غشاها می‌توان به جداسازی‌های گاز کربن دی‌اکسید اشاره کرد [۲۷].

دارورسانی

طی دهه گذشته، استفاده از چارچوب‌های فلزی-آلی در کاربردهای زیست‌پزشکی به‌دلیل تنظیم‌پذیری، مساحت سطح و ظرفیت بارگذاری زیاد گسترش یافته است. کاربرد چارچوب‌های فلزی-آلی، به‌طور ویژه در دارورسانی در حال بررسی است. در ابتدا از چارچوب‌های فلزی-آلی برای دارورسانی با مولکول‌های کوچک‌تر استفاده می‌شد. با این حال، مطالعات اخیر درباره کاربردهای رهایش درشت‌مولکول‌هایی چون پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها متمرکز شده‌اند [۲۸].

چارچوب‌های فلزی-آلی اصولاً به‌دلیل ظرفیت استثنایی بارگیری به‌عنوان مواد حامل برای دارورسانی جذاب هستند. بارگذاری دارو با خواص فیزیکی چارچوب فلزی-آلی (یعنی اندازه منافذ، مساحت سطح، حجم خالی و دینامیک ساختار) کنترل می‌شود.

- MIL-53 (Fe) از پیوندهای یک‌بعدی -Fe-O-O-Fe-O-Fe- با پل‌های ۱،۴-بنزن دی‌کربوکسیلات ساخته شده و منافذ آن تنها در مجاورت مولکول‌های مهمان باز می‌شود. برخلاف سایر MOFها سطح ویژه زیادی ندارد.

- MOF-74 (Fe)

- MOF-74 (Zn)

- MIL-101 (Cr) از خوشه‌های هشت‌وجهی کروم (III) سه‌گانه تشکیل شده و با ۱،۴-بنزن دی‌کربوکسیلات‌ها به هم متصل شده‌اند که به ایجاد ساختار سه‌بعدی بسیار متخلخل منجر می‌شود.

- MIL-100 (Fe) از پیونددهنده آلی تری‌متیک اسید (بنزن-۳،۴،۵-تری‌کربوکسیلیک اسید) و خوشه‌های فلزی Fe-O تشکیل شده است.

- نانو MOF MIL-89 از واحدهای ساختاری فلزی متشکل از خوشه‌های آهنی و پیونددهنده آلی موکونیک اسید ترانس-ترانس به‌عنوان لیگاند آلی تشکیل شده است.

- NH₂-MIL-101(Fe) از ۲-آمینوبنزن اسید دی‌کربوکسیلیک (H₂BDC-NH₂) و یون‌های آهن تشکیل شده است.

- UiO-66 از خوشه‌های [Zr₆O₄(OH)₄] با پایه‌های ۱،۴-بنزن دی‌کربوکسیلیک اسید تشکیل شده است.


- ZIF-8 از یون‌های روی و لیگاندهای ایمیدازولات تشکیل شده است. این چارچوب منحصربه‌فرد، تخلخل یکنواخت و نوعی پایداری شیمیایی و گرمایی استثنایی را فراهم می‌کند.

چارچوب‌های فلزی-آلی بررسی شده دارای پایداری‌های مختلف در محیط‌های زیستی هستند [۳۰]. پارامترهای مختلفی مانند pH، بافر بهینه، اندازه نانوذرات و سازگاری سطح، افزون بر رویکردهای تحلیلی و روش‌شناسی مناسب برای کنترل پایداری چارچوب‌های فلزی-آلی، بسیار مهم هستند [۳۰].

نتیجه‌گیری

- چارچوب‌های فلزی-آلی از پیونددهی واحدهای معدنی و فلزی تشکیل می‌شوند. در این مواد یون‌ها و خوشه‌های فلزی به‌عنوان گره‌های شبکه و مولکول‌های آلی به‌عنوان لیگاندها (اتصال‌دهنده) به‌کار می‌روند.

- از جمله روش‌های سنتز این مواد می‌توان به روش حلال‌گرمایی، تبخیر آهسته، الکتروشیمیایی و ریزموج اشاره کرد که از این بین، روش حلال‌گرمایی، متداول‌تر است.



شکل ۵- راهبردهای بارگذاری محموله بر چارچوب‌های فلزی-آلی، از راست به چپ: روش‌های کپسول‌دار کردن، هم‌گذاری مستقیم و پس‌سنتز. تشکیل پیوندهای کوئوردیناسیون بین مولکول‌های محموله و مواضع فلزی غیراشباع یا محل عیوب لیگاند در روش پس‌سنتز برای برجسته‌سازی با خطوط نقطه‌گذاری شده نشان داده شده است [۲۹].

منافذ و حجم‌های خالی با اندازه‌های متغیر می‌توانند برای بارگذاری استفاده شوند. بارگذاری متوالی و به‌ترتیب اندازه دارو (ابتدا بزرگ‌ترین)، به چند دارو قابلیت آن را می‌دهند تا در یک ساختار واحد بارگذاری شوند [۲۸].

به‌طور کلی، بارگذاری (تک‌بار) بر چارچوب‌های فلزی-آلی براساس مکان و اثر محموله‌ها و تعاملات میزبان و مهمان، به سه روش تقسیم‌بندی می‌شود (شکل ۵) [۲۹]. در روش کپسول‌دار کردن، محموله‌ها از طریق برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی در منافذ یا کانال‌های چارچوب فلزی-آلی قرار می‌گیرند و تغییری در ساختار چارچوب ایجاد نمی‌کنند. در روش سرهم‌بندی مستقیم، بارها به‌عنوان لیگاند به‌کار گرفته می‌شوند تا در تشکیل پیوندهای کوئوردیناسیون با چارچوب فلزی-آلی مشارکت داشته باشند. در راهبرد پس‌سنتز محموله‌ها بر سطح، مکان‌های غیراشباع یا معیوب فلزی قرار می‌گیرند و از طریق تشکیل پیوندهای کوئوردیناسیون و کووالانسی میان گره‌های فلزی یا پیونددهنده آلی و محموله‌ها بر پیوندهای چارچوب‌های فلزی-آلی پس‌سنتز شده عمل می‌کنند. پس از بارگیری محموله، ساختار، اندازه و شکل‌شناسی نانوحامل‌ها به‌خوبی حفظ می‌شود [۲۹].

مجموعه گسترده‌ای از مولکول‌های دارویی آب‌دوست، آب‌گریز و دو محیط‌دوست از طریق کپسول‌دار کردن، در چارچوب‌های فلزی-آلی قرار گرفته‌اند. در این زمینه قالب‌های مختلفی از چارچوب‌های فلزی-آلی مانند ZIF، UiO، MIL و HKUST استفاده شده است. از جمله چارچوب‌های فلزی-آلی بررسی شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تنوع و انعطاف‌پذیری زیاد MOFها، سبب سنتز تعداد زیادی از چارچوب‌های فلزی-آلی با لیگاندها و گره‌های مختلف می‌شود که مهندسی و تنظیم ویژگی‌های ساختاری نظیر حفره‌ها و کانال‌ها را در جهت بهره‌برداری از اهداف کاربردی برای متخصصان ممکن می‌سازد.

- وجود خواصی چون تخلخل زیاد، چگالی کم، تنظیم‌پذیری، مساحت سطح زیاد و همچنین قابلیت استفاده از MOFها به‌عنوان مواد میزبان به تبدیل آن‌ها به موادی بسیار کاربردی منجر می‌شود. - چارچوب‌های فلزی-آلی در مواردی مانند ذخیره و جداسازی گازها، کاتالیزورها، دارورسانی و حسگرها استفاده می‌شوند.

مراجع

- Kirchon A., Feng L., Drake H.F., Joseph E.A., and Zhou H.C., From Fundamentals to Applications: A Toolbox for Robust and Multifunctional MOF Materials, *Chem. Soc. Rev.*, **47**, 8611-8638, 2018.
- Ghaedi M., *Adsorption: Fundamental Processes and Applications*, Academic, USA, 279-387, 2021.
- Yu J., Jaroniec M., and Jiang C., *Surface Science of Photocatalysis*, Academic, USA, 541-579, 2020.
- Lazaro I.A. and Forgan R.S., Application of Zirconium MOFs in Drug Delivery and Biomedicine, *Coordin. Chem. Rev.*, **380**, 230-259, 2019.
- Zhang Y., Yuan S., Day G., Wang X., Yang X., and Zhou H.C., Luminescent Sensors Based on Metal-Organic Frameworks, *Coordin. Chem. Rev.*, **354**, 28-45, 2018.
- Drout R.J., Robison L., Chen Z., Islamoglu T., and Farha O.K., Zirconium Metal-Organic Frameworks for Organic Pollutant Adsorption, *Trends Chem.*, **1**, 304-317, 2019.
- Zhou H.C., Long J.R., and Yaghi O.M., Introduction to Metal-Organic Frameworks, *Chem. Rev.*, **112**, 673-674, 2012.
- Jiao L., Seow J.Y.R., Skinner W.S., Wang Z.U., and Jiang H.L., Metal-Organic Frameworks: Structures and Functional Applications, *Mater. Today*, **27**, 43-68, 2019.
- Butova V.V.E., Soldatov M.A., Guda A.A., Lomachenko K.A., and Lamberti C., Metal-Organic Frameworks: Structure, Properties, Methods of Synthesis and Characterization, *Russ. Chem. Rev.*, **85**, 280-307, 2016.
- Ahmadi M., Ayyoubzadeh S.M., Ghorbani-Bidkorbeh F., Shahhosseini S., Dadashzadeh S., Asadian E. et al., An Investigation of Affecting Factors on MOF Characteristics for Biomedical Applications: A Systematic Review, *Heliyon*, **7**, 1-12, 2021.
- McHugh L.N. and Bennett T.D., Introducing Porosity into Metal-Organic Framework Glasses, *J. Mater. Chem. A*, **10**, 19552-19559, 2022.
- Baumann A.E., Burns D.A., Liu B., and Thoi V.S., Metal-Organic Framework Functionalization and Design Strategies for Advanced Electrochemical Energy Storage Devices, *Commun. Chem.*, **2**, 86, 2019.
- Alhumaimess M.S., Metal-Organic Frameworks and Their Catalytic Applications, *J. Saudi Chem. Soc.*, **24**, 461-473, 2020.
- Chang Z., Recent Progress in Host-Guest Metal-Organic Frameworks: Construction and Emergent Properties, *Coordin. Chem. Rev.*, **476**, 214921, 2023.
- Mejuto J.C. and Simal-Gandara J., Host-Guest Complexes, *Int. J. Mol. Sci.*, **23**, 15730, 2022.
- Liu J., Chen L., Cui H., Zhang J., Zhang L., and Su C.Y., Applications of Metal-Organic Frameworks in Heterogeneous Supramolecular Catalysis, *Chem. Soc. Rev.*, **43**, 6011-6061, 2014.
- Raptopoulou C.P., Metal-Organic Frameworks: Synthetic Methods and Potential Applications, *Materials*, **14**, 310, 2021.
- Das S. and Dhara S., *Chemical Solution Synthesis for Materials Design and Thin Film Device Applications*, Elsevier, USA, 79-117, 2021.
- Gupta R.K., Nguyen T.A., and Yasin G., *Metal-Organic Framework-Based Nanomaterials for Energy Conversion and Storage*, Elsevier, USA, 11-33, 2022.
- Yang D. and Gates B.C., Catalysis by Metal Organic Frameworks: Perspective and Suggestions for Future Research, *ACS Catal.*, **9**, 1779-1798, 2019.
- Soleimani H., Meftahi M., and Nikfarjam R., Metal-Organic Frameworks (MOFs) as a New Generation of Heterogeneous Catalysts and Investigating the Catalytic Effect of These Compounds in the Oxidation of Alkanes, Alcohols and Organic Sulfides (Persian), *The 1st National Conference on the Future of Engineering and Technology*, University of Science and Culture, Iran, Tehran, 17 March, 2015.
- Wang W., Li Y., Zhang R., He D., Liu H., and Liao S., Metal-Organic Framework as a Host for Synthesis of Nanoscale Co_3O_4 as an Active Catalyst for CO Oxidation, *Catal. Commun.*, **12**, 875-879, 2011.
- Li H., Li L., Lin R.B., Zhou W., Zhang Z., Xiang S. et al., Porous Metal-Organic Frameworks for Gas Storage and Separation: Status and Challenges, *EnergyChem*, **1**, 100006, 2019.
- Xu X., Hartanto Y., Zheng J., and Luis P., Recent Advances

- in Continuous MOF Membranes for Gas Separation and Pervaporation, *Membranes*, **12**, 1205, 2022.
25. Daglar H., Aydin S., and Keskin S., MOF-based MMMs Breaking the Upper Bounds of Polymers for a Large Variety of Gas Separations, *Sep. Purif. Technol.*, **281**, 119811, 2022.
26. Gude G., *Emerging Technologies for Sustainable Desalination Handbook*, Elsevier, USA, 107-156, 2018.
27. Muthukumaraswamy Rangaraj V., Wahab M.A., Reddy K.S.K., Kakosimos G., Abdalla O., Favvas E.P. et al., Metal Organic Framework—Based Mixed Matrix Membranes for Carbon Dioxide Separation: Recent Advances and Future Directions, *Front. Chem.*, **8**, 534, 2020.
28. Lawson H.D., Walton S.P., and Chan C., Metal–Organic Frameworks for Drug Delivery: A Design Perspective, *ACS Appl. Mater. Int.*, **13**, 7004–7020, 2021.
29. Wang L., Zheng M., and Xie Z., Nanoscale Metal–Organic Frameworks for Drug Delivery: A Conventional Platform with New Promise, *J. Mater. Chem. B*, **6**, 707-717, 2017.
30. Maranescu B. and Visa A., Applications of Metal-Organic Frameworks as Drug Delivery Systems, *Int. J. Mol. Sci.*, **23**, 4458, 2022.