

Polymerization
Quarterly, 2013
Volume 3, Number 2
Pages 59-68
ISSN: 2252-0449

Shape-memory Polymers Containing Nanoparticles: Recent Advances

Maryam Ehteramian, Ismaeil Ghasemi*, Mohammad Karrabi,
and Hamed Azizi

Iran Polymer and Petrochemical, P.O. Box: 14965-115, Tehran, Iran

Abstract

Received: 29 June 2013, Accepted: 26 August 2013

A new generation of shape-memory materials includes those that have found many applications in domestic life as well as in industry. The use of these materials lies in response to external stimuli such as temperature, light, electric or magnetic fields-aligned or changing the pH of a new technique in engineering. Physical properties of the materials, such as changes in shape, color and refractive index are dependent on the use of external stimuli. The materials with shape memory properties in their molecular structure can store their original structure. Materials that exhibit shape memory effect have the ability to change in shape and stay in shape retrieval of temporary and permanent forms towards external stimuli. The shape memory materials find specific applications as smart fibers, heat shrinkable pipes, packaging and medical applications such as self-adjust wires and stents to open the blood vessels. In this paper, an overview is given on the structure and properties of nanoparticle-containing shape memory polymeric materials towards external stimuli.

Key Words

shape memory,
external stimuli,
composite,
nanocomposite,
nano**partic****les**

(*) To whom correspondence should be addressed.
E-mail: i.ghasemi@ippi.ac.ir

پیشرفت‌های اخیر پلیمرهای حافظه شکلی برپایه نانوذرات

مریم احترامیان، اسماعیل قاسمی*، محمد کرابی، حامد عزیزی
تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی ۱۴۹۷۵-۱۱۲

بسپارش
فصلنامه علمی- ترویجی
سال سوم، شماره ۲،
صفحه ۶۸-۵۹
ISSN: 2252-0449

دریافت: ۱۳۹۲/۴/۸، پذیرش: ۱۳۹۲/۶/۲

چکیده

مواد دارای حافظه شکلی نسل جدیدی از مواد هستند که کاربردهای زیادی در عرصه زندگی و صنعت پیدا کرده‌اند. استفاده از این مواد در پاسخ به محركهای خارجی همچون دما، نور، میدان الکتریکی یا مغناطیسی و تغییر pH، فناوری جدیدی در علم مهندسی است. تغییر ویژگی‌های ظاهری مواد از قبیل تغییر در شکل، رنگ و ضریب شکست با استفاده از محركهای خارجی از این دست است. در واقع، این مواد در ساختار مولکولی خود حافظه شکلی دارند و می‌توانند ساختار اولیه را در خود ذخیره کنند. موادی که اثر حافظه شکلی نشان می‌دهند، قابلیت تغییر شکل و ثابت ماندن در یک شکل موقت و بازیابی شکل دائمی خود را در اثر محرك خارجی دارند. از مواد دارای حافظه شکلی در کاربردهای ویژه‌ای مانند الیاف هوشمند، لوله‌های با قابلیت جمع شوندگی، صنایع بسته‌بندی و پزشکی از قبیل سیم‌های ارتودننسی خودتنظیم شونده و استنت‌های بازکننده رگ‌های خونی استفاده می‌شود. در این مقاله، ضمن مرور ساختار و خواص مواد پلیمری دارای حافظه شکلی به بررسی اثر محركهای خارجی و انواع نانوذرات روی پلیمرهای حافظه شکلی پرداخته شده است.



مریم احترامیان



اسماعیل قاسمی



محمد کرابی



حامد عزیزی

واژگان کلیدی


حافظه شکلی،
محرك خارجی،
کامپوزیت،
نانوکامپوزیت،
نانوذرات

مقدمه

زمانی که در برابر یک محرک مناسب قرار می‌گیرند، از راه یک مسیر از پیش معین، از شکل موقت A به شکل دائمی B تغییرشکل دهنده. شکل A، شکلی موقت است که با تغییرشکل مکانیکی و متعاقب آن ثبت این شکل حاصل می‌شود. پژوهش‌ها پیرامون حافظه شکلی، در ابتدا روی محرک‌های دمایی انجام شد و در ادامه به سایر محرک‌ها گسترش یافت. پلیمرهای دارای حافظه شکلی می‌توانند به سرعت شکل خود را در اثر محرک‌های متفاوتی از قبیل دما، نور، الکتریسیته، مغناطیس، pH، آنزیم‌ها و یون‌های خاص تغییر دهند و به شکل دائمی خود دست یابند [۳، ۴].

پدیده حافظه شکلی براساس معماری مولکولی است. در نتیجه این پدیده، نیازمند ساختار شیمیایی ویژه در واحدهای تکراری نیست. بنابراین، با تغییر عوامل مولکولی مثل نوع مونومر یا نسبت کومونومرها می‌توان به خواص مورد نیاز همچون خواص مکانیکی، برای یک کاربرد خاص دست یافت. طی فرایندی که برنامه‌ریزی نامیده می‌شود، نمونه پلیمری دچار تغییرشکل می‌شود و به شکل موقت A درمی‌آید. به محض به کارگیری محرک خارجی، پلیمر شکل دائمی B خود را بازیابی می‌کند. این دوره برنامه‌ریزی و بازیابی می‌تواند بارها و بارها با شکل‌های موقت A مختلف تکرار شود. در مقایسه با نمونه‌های آلیاژی و فلزی، این دوره برای پلیمرها می‌تواند در زمان کوتاه‌تر و با سرعت تغییرشکل بیشتری انجام شود [۴].

در جدول ۱، زمینه‌های کاری مورد استفاده به همراه نمونه‌های کاربردی، ارائه شده است. با وجود برخی از خواص ویژه در پلیمرهای دارای حافظه شکلی در مقایسه با نمونه‌های آلیاژ فلزی



شکل ۱- نمودار نمایانگر اثر حافظه شکلی [۱۲].

کشف اثر حافظه شکلی توسط Chang و Read در سال ۱۹۳۲، یکی از نقاط عطف در زمینه مواد فعال به حساب می‌آید. پدیده برگشت به شکل اولیه و دارا بودن حافظه شکلی در مواد مختلف همچون فلزات، سرامیک‌ها و پلیمرها گزارش شده است. با این تفاوت که در پلیمرها این برگشت به مقدار ۱۰۰٪، در فلزات تنها ۱۵٪ و در سرامیک‌ها تنها ۱٪ است. موادی اثر حافظه شکلی نشان می‌دهند که قابلیت تغییرشکل، ثابت ماندن در یک شکل موقت و بازیابی شکل دائمی خود را در اثر محرک خارجی همچون گرمایش، نور و غیره داشته باشند.

آلیاژهای حافظه شکلی (shape memory alloys, SMA) با داشتن خواص برجسته از جمله اندازه کوچک و استحکام زیاد، کاربردهای فنی گسترده‌ای یافته‌اند. با این حال، آنها معاوی آشکاری مانند هزینه زیاد تولید، محدودیت بازیابی تغییر شکل و سمیت قابل ملاحظه دارند. توجه روزافزون به پلیمرهای دارای حافظه شکلی (shape memory polymers, SMPs) به دلیل مزایای کاربردی و فنی این مواد است. قابلیت تغییرشکل زیاد و همچنین دارا بودن بازه وسیع تری برای تغییر خواص مکانیکی در مقایسه با آلیاژهای حافظه شکلی فلزات و سرامیک‌ها، علاوه بر ارزانی، وزن کم و فرایندپذیری آسان و قابلیت تنظیم دمای تغییر شکل از بر این، زیست‌سازگاری، غیرسمی بودن و زیست‌تخربی‌پذیری را نیز می‌توان بر مزایای SMP‌ها افزود [۱-۴].

نخستین بار در سال ۱۹۸۴ میلادی، پلیمرهای دارای حافظه شکلی توسط شرکت CDF فرانسه با نام تجاری Polynorbornene توسعه یافت. پس از آن، پژوهش‌های فراوانی روی SMP‌ها انجام و انواع مختلف آنها بررسی شد. SMP‌ها مواد هوشمند پلیمری هستند که می‌توانند در اثر یک محرک خارجی همچون دما، نور، تغییر pH و میدان الکترومغناطیسی تغییر شکل دهند. بدین ترتیب که ابتدا به ماده با روش‌های فراورش متداول، همچون قالب‌گیری تزریقی یا اکسیترون شکل اولیه (دائمی) داده می‌شود. سپس، ماده در حالت گرمایش قرار می‌گیرد و تغییرشکلی در آن ایجاد می‌شود. سرانجام نیز با همان شکل (شکل موقت) و شرایط سرد می‌شود. محصول نهایی، شکل موقت خود را تا زمانی حفظ می‌کند که تحت تاثیر محرک مشخص خارجی قرار نگرفته است. مواد جدید قابلیت تغییرشکل بین حالت دائمی و موقت را تا بیش از ۴۰۰ مرتبه دارند [۲].

همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، این مواد می‌توانند

جدول ۱- بررسی اثر پرکننده‌ها بر ساختار پلیمرهای دارای حافظه شکلی به همراه موارد گزارش شده [۵].

مراجع	موارد گزارش شده	اثر پرکننده‌ها
۱۴	+ نانو خاک رس XLDPE	
۱۳	+ نانو خاک رس SMPU	
۱۶	+ نانو خاک رس PEMA	تقویت خواص مکانیکی پلیمرهای حافظه شکلی
۱۵	SMPU + POSS(polyhedral oligomeric silsesquioxanes)	
۱۷	SMPU + Nickel Zinc Ferrite	
۱۰	ذرات آهن اکسید + SMPU	پلیمرهای حافظه شکلی مغناطیسی و رسانای الکتریسیته
۱۹	SMPU+ (CNTs) نانولوله‌های کربن	
۲۰	+ نانولوله‌های کربن PVA	
۲۱	Styrene Resin+ (CB) دوده	پلیمرهای حافظه شکلی رسانای الکتریسیته
۲۲	+ دوده SMPU	
	پلی(DL- لاتیک اسید) پلی(DL- لاتیک اسید) + هیدروکسی آپاکت Poly(DL-lactic) + β TCP نانوذرات	افزایش عوامل زیست‌سازگاری

می‌توانند ماهیت شیمیایی (پیوند کوالان) یا پیوندهای عرضی فیزیکی (برهم‌کنش‌های بین‌مولکولی) داشته باشند. پیوندهای عرضی فیزیکی در پلیمرهایی همچون کوپلیمرهای قطعه‌ای ایجاد می‌شود که شکل‌شناسی آن شامل دو قسمت متفاوت است [۴]. در این پلیمرها، حرکت تغییر‌شکل دماست. بدین ترتیب که با افزایش دما تا دماهای تغییر‌شکل پلیمر، شکل ثانویه برده می‌شود. با کاهش دما تا زیر T_g و عدم تحرک پلیمر، شکل ثانویه در پلیمر ذخیره می‌شود. هرگاه پلیمر به دماهای بیشتر برده شود، حافظه پلیمر فعال شده و پلیمر از شکل ثانویه به اولیه تغییر حالت می‌دهد [۵].

در حالت کلی، پلیمرهای دارای حافظه شکلی در ساختار خود دو بخش دارند:

الف- بخش سخت: بخش‌هایی از پلیمر است که در دمای انتقال، ذوب یا نرم نمی‌شوند. این نواحی همان بخش‌های اتصال عرضی سخت‌زنگیر یا گره‌خوردگی‌هایی هستند که با افزایش دما باز نمی‌شوند.


ب- بخش نرم: بخش‌هایی از پلیمر است که با افزایش دما،

SMA، وجود برخی از ضعف‌ها در این مواد از قبیل کمبودن مقاومت مکانیکی و تنش بازیابی شکل بسیار آشکار است. از آسان‌ترین روش‌ها برای بهبود خواص SMP استفاده از پرکننده‌های آلی و غیرآلی است. معمولاً از پرکننده‌هایی مانند نانوپرکننده‌های کربنی و نانولوله‌های کربنی، دوده، نانو خاک رس و سایر پرکننده‌ها برای تولید کامپوزیت‌های SMP استفاده می‌شود [۳]. در این مقاله، اثر محرك‌های خارجی به همراه اثر نانوپرکننده‌ها در ساختار پلیمرهای دارای حافظه شکلی پرداخته شده است.

پلیمرها و کامپوزیت‌های دارای حافظه شکلی

پلیمرهای پاسخ‌گو به گرما

عموماً ساختار سامانه‌های دارای خاصیت حافظه شکلی برگشت‌پذیر، به شکل یک شبکه است. این شبکه‌ها شامل گره‌خوردگی‌های فیزیکی یا شیمیایی هستند. شبکه پلیمری نشان داده شده در شکل ۲، شامل کلیدهای مولکولی (molecular switches) و نقاط شبکه است. نقاط شبکه، شکل دائمی شبکه پلیمر را معین می‌کنند و




شکل ۲- شبکه پلیمری شامل: (الف) اتصالات عرضی فیزیکی و (ب) اتصالات عرضی شیمیایی [۷].

حافظه شکلی و یک پلیمر رسانا تولید می شود که معروف ترین مثال آن آمیزه پلی یورتان و پلی پیرول است [۷-۹].

در استفاده از الکتریسیته به عنوان یک نیروی خارجی در SMPهای پرشده با پرکننده های رسانا، مقاومت در برابر تغییر شکل و ایجاد گرمایی ناشی از این مقاومت کاهش می یابد. بدین وسیله، می توان از گرمایش خارجی، که برای بسیاری از کاربردها مناسب نیست، جلوگیری به عمل آورد. استفاده از محرك الکتریکی، منجر به توسعه کاربرد SMPها شده است [۷].

کامپوزیت های پلیمری فعال شونده با مغناطیس

در سال های اخیر، توجه زیادی به تولید مواد تحیریک پذیر گرمایی- مکانیکی با روش های جای گزین گرمادهی مستقیم معطوف شده است. یکی از این روش ها، تابش زیرقرمز یا اعمال جریان الکتریکی با قرار دادن ذرات مگنتیت یا اکسید مغناطیسی آهن (Fe_3O_4) با ابعاد نانو یا میکرو در SMP است. بدین ترتیب، می توان گرمایی القایی بازگشت پذیری شکلی را با قراردادن SMP در میدان مغناطیسی تأمین کرد (شکل ۳). باید توجه داشت، افزودن ذرات مگنتیت روی خواص مکانیکی و گرمایی پلیمر موثر است که در ادامه این آثار




شکل ۳- پلیمرهای حافظه شکلی تقویت شده با ذرات الکترومغناطیس: (الف) شکل ثانویه میله مستقیم و (ب) شکل اولیه [۳].

نرم شده و ساختار اولیه ذخیره شده در حافظه خود را به خود می گیرند. در واقع این بخش ها، می توانند قسمت های اتصالات عرضی فیزیکی در پلیمرهای گرمانرم یا بخش های بی شکل با دمای انتقال شیشه ای باشند [۵].

در این حالت، هر یک از بخش ها دارای دمای انتقال گرماست. این دمای انتقال گرما برای بخش های سخت (نقاط شبکه) با T_{perm} و برای بخش های کلیدی با T_{trans} بیان می شود. اگر این اتصالات ماهیت فیزیکی داشته باشند، امتیاز ویژه ای در T_{trans} ایجاد می شود و این دما می تواند T_g یا T_m باشد. اگر دما بیش از دمای T_{trans} باشد، بخش های کلیدی انعطاف پذیر شده و دارای قابلیت تغییر شکل می شوند [۴]. در پلیمرهای دارای حافظه شکلی متداول، از گرمایی خارجی به عنوان محرك استفاده می شود. اما، به کار بردن یک منبع گرمایی خارجی مستلزم تجهیزات اضافی برای رسیدن به بازدهی انرژی زیاد است و به دلیل انتقال گرمایی ضعیف پلیمرها، کنترل وسیله گرمایی که بتواند به طور کمی دما را اعمال کند، کار بسیار دشواری است [۶].

پلیمرهای فعال شونده با الکتریسیته

به طور کلی، پلیمرها دارای رسانایی الکتریکی کمی هستند که این مسئله منجر به استفاده از آنها به عنوان عایق های الکتریکی می شود. اما در عین حال، تعداد محدودی از پلیمرها نیز وجود دارند که به عنوان رسانای الکتریکی شناخته می شوند. معروف ترین این پلیمرها پلی پیرول است. ترکیب پلیمرهای متداول با پلیمرهای رسانا یا پرکننده های رسانا منجر به تولید مواد پلیمری جدید با خواص الکتریکی منحصر به فرد می شود. بنابراین، هنگام استفاده از الکتریسیته به عنوان عامل محرك پلیمرهای دارای حافظه شکلی، از دو روش برای بهبود رسانایی این پلیمرها می توان استفاده کرد. در روش اول، پرکننده ای همچون نانولوله های کربن یا دوده به ماتریس پلیمری افزوده می شود. ولی در روش دوم، آمیزه ای از پلیمر دارای



شکل ۴- مجموعه‌ای از تصاویر ماکروسکوپی اثر حافظه شکلی در کامپوزیت پلی‌یورتان دارای ۱۰ درصد وزنی ذرات [۳].

الکتروریسی شده در یک ماتریس اپوکسی با خاصیت حافظه شکلی، نانوکامپوزیتی با قابلیت تحریک الکتریکی با سرعت زیاد تولید کردند [۲۴].

کار مشابه دیگری توسط Lu انجام شد که اثر هم‌افزایی CNFs و نانوصفحات کربنی را روی شکل برگشتی نانوکامپوزیت‌های SMP گزارش کرد. این اثر با تحریک نانوکامپوزیت و گرمای ناشی از مقاومت الکتریکی نانوصفحات کربنی حاصل می‌شود. شکل‌شناسی و اندازه نانومتری ذرات، شبکه رسانای نفوذپذیری را با مساحت سطحی بزرگ ایجاد کرد که نتیجه آن، نه تنها رسانایی الکتریکی زیاد بود، بلکه بهبود انتقال گرما و تنش بازگشتی به طور همزمان نیز به دنبال داشت.

مقاومت الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها با این عوامل، در مقایسه با رزین SMP خالص روش یافته با نانوصفحات شامل g CNF ۱/۸ ۱۰۱۶ مرتبه کمتر شد. این بهبود رسانایی گرمایی، به کامپوزیت SMP اجازه می‌دهد تا به سرعت به گرمای ناشی از مقاومت الکتریکی پاسخ دهد. با این حال، نسبت شکل بازگشتی به دلیل اصطکاک سطحی بین بخش‌های درشت‌مولکول SMP است [۲۵]. CNW‌ها به علت سختی و استحکام زیاد و داشتن سطح شیمیایی منحصر به فرد، مشهورترین تقویت‌کننده در نانوکامپوزیت‌ها هستند. اثر مفید دیگر استفاده از CNW در پلیمرها، حساس به آب بودن آنهاست. این موضوع منجر به نوعی نانوکامپوزیت SMP جدید می‌شود.

Hu و همکاران در پژوهشی درباره نانوکامپوزیت‌های CNW-SMP و CNW-SMP/CNW-الاستومرها بدین نتیجه رسیدند که حساسیت به آب این مواد، به علت پیوندهای هیدروژنی برگشت‌پذیر میان گروه‌های -OH در CNW‌هاست. همچنین، آنها نانوکامپوزیت CNW/SMPU با دو دمای کلیدزنی ناهمگن سترن کردند. این نانوکامپوزیت به ترتیب با قرار گرفتن در معرض گرما و آب اثر حافظه شکلی نشان داد. در ترکیب CNW با SMPU بلوری، نه تنها کامپوزیت قابلیت حفظ اثر حافظه شکلی خود را در اثر گرمای دارد، بلکه در اثر آب، شبکه درهم نفوذ کرده CNW به علت

بررسی می‌شوند [۱۰].

اثر انواع نانوذرات بر خواص حافظه‌شکلی در نانوکامپوزیت‌های پلیمری

در این بخش، انواع نانوپرکننده‌ها به شکل نانوالیاف الکتروریسی شده، نانوتاربلورهای سلولوزی (cellulose nanowhiskers, CNWs) نانوساختارهای بر پایه کربن و نانوذرات اکسید فلزی به طور کلی معروفی می‌شوند. در جدول ۲ دسته‌بندی نانوکامپوزیت‌های پلیمری حافظه شکلی براساس نوع نانوپرکننده استفاده شده و خواص حاصل از آنها آمده است.

نانوالیاف الکتروریسی شده می‌توانند برای ساختن نانوکامپوزیت‌های حافظه شکلی کارآمد مانند انواع دارای اثر حافظه شکلی سه‌گانه و رسانای الکتریسیته با سرعت زیاد تولید شوند. این کار عمده‌تا توسط Mather و Luo انجام شده است که نتایج، حاصل کار ترکیب فیزیکی انواع نانوالیاف نباشه (با قطر میانگین ۷۶۰ nm) با ماتریس پلیمری کشسانی سیلیکونی بود. این کار اجازه تولید نانوکامپوزیت‌هایی با رفتارهای مشابه با کوپلیمرهای دوفازی در چرخه‌های حافظه شکلی را داشت [۲۳]. آنها شبکه الیاف نباشه پلی‌کاپرولاتکتون را درون ماتریس پلیمری تهیه کردند. انواع کامپوزیت‌های حساس به گرمای تولید شده، اثر حافظه شکلی مشابه با PCL برپایه SMPUs نشان دادند. درنتیجه، نانوکامپوزیت‌ها به خوبی دو دمای انتقال گرمای جدا از هم را نشان دادند، یکی دمای انتقال شیشه‌ای ماتریس و دیگری دمای ذوب نانوالیاف PCL بود که برای تثبیت یا بازگشت شکل موقت استفاده می‌شود. با سه مرحله برنامه‌ریزی گرمانکانیکی با پروتکلهای ثابت شکل‌های مختلف کشف و ارائه شدند. اطباق‌پذیری ذاتی روش مزبور، این قابلیت را به کامپوزیت می‌دهد تا انعطاف‌پذیری زیادی برای عملکرد پلیمرها و سامانه‌های شکلی سه‌گانه داشته باشد.

Luo و Mather با ترکیب نانوالیاف کربن نباشه پیوسته

جدول ۲- اثر انواع نانوذرات بر انواع ماتریس‌های پلیمری بر خواص کامپوزیت‌های پلیمری حافظه شکلی.

مراجع	پرکننده‌ها	ماتریس	خواص	انواع نانوذرات
۲۳-۲۵	نانو الیاف نباfte با میانگین قطری ۷۶۰ nm	پلیمرهای کشسانی سیلیکونی	حساسیت زیاد به گرمای	نانو کامپوزیت‌های نانو الیاف الکترورسی شده
	نانو الیاف کربن نباfte پیوسته الکترورسی شده	پلیمرهای اپوکسی حافظه شکلی	رسانایی الکتریسیته با سرعت زیاد	
۲۶-۳۲	CNW	الاستومر	سختی و استحکام زیاد، سطح شیمیایی منحصر به فرد، حساس به آب	نانوتاربلورهای سلولوزی (CNWs)
		SMPU		
۱۱-۴۲	حساس به الکتریسیته	CNF CNT	انواع ماتریس‌ها	نانوساختارهای پایه کربنی
	حساس به نور	CNT گرافن	انواع ماتریس‌ها	
	افزایش پاسخ به انواع محرك‌ها	MWCNTs CNF	SMPU	
		CNT	PVA	
۴۳، ۴۴	آهن(III) اکسید، ذرات فرومغناطیسی، ذرات Ni-Mn-Ga، NdFeB Ni	انواع ماتریس‌ها	الای گرمامغناطیسی یا الکترومغناطیسی	نانوذرات اکسید فلزی
	ذرات آهن (III) اکسید	سیلیکا		
	پودر نیکل	سیلیکا+عامل جفت کننده سیلانی		
	نانو ذرات آهن (III) اکسید پوشش یافته با سیلیکا	شبکه نانو کامپوزیتی MACL		

بدون استفاده از هرگونه پلیمر حافظه شکلی در کامپوزیت است که حساسیت به آب مستقل از هر گونه وابستگی به محرك گرماست. این مطلب در شکل ۴ آمده است [۳۲].

کربن به عنوان ۱۵ عنصر فراوان در پیوسته زمین است که تنوع منحصر به فردی از آلتوروپ‌ها مانند الماس، کربن بی‌شکل، فولرین، گرافیت و نانولوله‌های کربنی-الیاف (CNTs/CNFs) دارد. با توجه به خواص مکانیکی، گرمایی و الکتریکی نانوساختارهای مبتنی بر کربن، این عنصر به طور گسترده در نانو کامپوزیت‌های پلیمری حافظه شکلی حساس به الکتریسیته و نور استفاده می‌شوند. در حالی که عموماً در شکل اصلی ماتریس پلیمری این خواص وجود ندارند و به طور ویژه، اثر حافظه شکلی مانند نسبت بازگشت و تنش بازگشتی SMPها بهبود می‌یابد [۱۱]. اختلاط CNTs/CNFs درون مواد مختلف SMP جایگزین ساده‌ای را برای ساختن مواد حساس

پیوندهای هیدروژنی برگشت‌پذیر می‌تواند اثر حافظه شکلی قابل تنظیمی داشته باشد. این پرکننده قابلیت این را دارد که به عنوان دمای کلیدزنی حساس به آب عمل کند. بنابراین استفاده از آن، راهبرد جدیدی برای به دست آوردن انواع مختلفی از دماهای کلیدزنی درون یک ماده است. افزون بر این، بسته به درصد CNW‌ها بازگشت‌پذیری شکلی تنظیم‌پذیر است. از طرفی، قابلیت بازگشت به حالت اولیه ناشی از گرمای کامپوزیت‌ها مناسب با درصد CNW هاست [۲۶-۳۱]. در این زمینه Zhu و همکاران مطالعات عمیقی روی نانو کامپوزیت‌های الاستومر-CNW انجام دادند که منجر به حساسیت زیاد آنها به آب و گرمای شده است.

نتایج حاصل از این مطالعات حاکی از پاسخ‌گویی سریع به محرك آب بود که در روش‌های دیگر، نیازمند چند روز فرست برای بازگشت بود. این مطالعه اولین مثال از عملکرد حافظه شکلی

از راه دور، انرژی کرنشی ذخیره شده را آزاد می‌سازد. مطالعات Leng و همکاران روی الاستومرهای گرمانرم پرشده با ذرات نانوکربن نشان می‌دهد، این کامپوزیت قابلیت بسیار زیادی در برگشت‌پذیری شکل و برگشتن سریع شکل تحریک شده با نور زیرقرمز در خلا در مقایسه با SMP خالص دارد. Liang و همکاران از گرافن به عنوان جاذب نوری و واحد انتقال انرژی در مقیاس نانو استفاده کردند که بخشی از نور زیرقرمز اضافی باعث تحریک رفتاری ماتریس TPU می‌شود. پژوهش آنها روی جذب و تحریک تکرارپذیر زیرقرمز در نانوکامپوزیت‌های گرافن-PU با ۱٪ وزنی گرافن سولفوندار شده نشان داد، $\text{g} / 6.21$ از ماده می‌تواند با قرار گرفتن در معرض نور زیرقرمز در اثر $N / 21.0$ نیرو به اندازه $1.3 \text{ cm}^{1/3}$ بلندتر شده و منقبض شود [۴۰-۴۲].

Leng و همکاران در نانوکامپوزیت‌های پرشده با نانوذرات اکسید فلزی روی نانوکامپوزیت‌هایی تحقیق کردند که با پودر نیکل که بهوسیله عامل جفت کننده سیلانی اصلاح شده بودند. این نانوکامپوزیت‌ها قابلیت برگشت در میدان مغناطیسی را داشتند. در حالی که آنها با پودر نیکل به‌تنهایی این قابلیت تغییر را نداشتند. رفتار این کامپوزیت‌ها نشان داد، پراکنش ذرات فلزی در ماتریس پلیمری در تولید اثر حافظه شکلی القای مغناطیسی اثر بسیاری دارد. Kumar و همکاران اخیراً تحریک غیرتماسی و ایجاد اثر حافظه شکلی در شبکه نانوکامپوزیتی شامل زنجیرهای پلی(سیکلوهگزیل متاکریلات) اتصال عرضی یافته با پلی‌کاپرولاتون (MACL) با نانوذرات آهن (III) اکسید پوشش یافته با سیلیکا را نشان دادند. درنتیجه کار آنها، فرایند برگشت دومرحله‌ای زمانی که مواد بهوسیله افزایش گام به گام میدان مغناطیسی از $H = 29/4 \text{ kA/m}$ تحریک شدند به علت اختلاف در دو دمای کلیدزنی در شبکه MACL بهبود یافت [۴۳، ۴۴].

نتیجه‌گیری

آلیاژها و کامپوزیت‌های حافظه شکلی به منظور پنج هدف عمدۀ تهییه می‌شوند:

- بهبود تنفس بازگشته شکل و خواص مکانیکی،
- کاهش زمان القای برگشت شکلی با افزایش رسانندگی گرمایی،
- ایجاد آلیاژهای پلیمر-پلیمر جدید دارای اثر حافظه شکلی،
- تنظیم دمای کلید خوردن، خواص مکانیکی و خواص پزشکی پلیمرهای حافظه شکلی موجود و

CNTs/CNFs تمايل به تشکیل شبکه را ایجاد می‌کند. پراکنش خوب کامپوزیت دارای آستانه ویژه‌ای است. هنگامی که نانوکامپوزیت‌ها در معرض میدان الکتریکی مناسب قرار می‌گیرند، جریان الکتریکی از میان شبکه کربنی عبور می‌کند. در اثر گرمای تولید شده، بخش‌هایی از پلیمر در دمای انتقال شیشه‌ای یا انتقال ذوب جریان می‌یابند. در نتیجه، نانوکامپوزیت‌ها به الکتریسیته حساسیت نشان می‌دهند [۳۶-۳۷].

از جمله پژوهشگرانی که در این زمینه تحقیق کرده‌اند، Zhang و همکاران بودند. آنها حساسیت SMP‌ها را به الکتریسیته به طور کمی با کسر وزنی مختلف از CNTs اندازه‌گیری کردند [۳۳]. Lee و Yu رسانایی الکتریکی عالی را بهوسیله آلیاژ Pu با نانوکربن لوله‌های تک‌دیواره (SWCNTs) به دست آوردند. همچنین، Meng و همکاران نانوکامپوزیت‌هایی بهوسیله برگه‌های ساندویچ شده CNT بین فیلم‌های Pu ساختند که حساسیت جالبی به الکتریسیته نشان می‌داد. Jung و همکاران مطالعات مقایسه‌ای بین نانوکامپوزیت‌های Pu پر شده با پرکننده نانولوله‌ها بهوسیله از ترکیب متعارض و روش‌های پلیمرشدن ایجاد اتصالات عرضی انجام دادند. به عنوان نتیجه حاصل از این پژوهش‌ها، می‌توان به دست‌یابی به سطح بالایی از رسانایی الکتریکی اشاره کرد. به گونه‌ای که رسانش نانوکامپوزیت‌های پلیمری به طور چشمگیری از $4/68 \times 10^{-7} \text{ s/cm}^2$ برای $1\% / 7762 \text{ s/cm}$ به $0/0\% / 5\%$ وزنی از SWCNT افزایش یافت.

نانوکامپوزیت‌ها این قابلیت را دارند که در چند ثانیه بعد از اعمال ولتاژ از حالت کدر به حالت شفاف تبدیل شوند و به محض حذف ولتاژ اعمالی به حالت اولیه و کدر تبدیل می‌شوند. اتصالات کووالانسی بین نانولوله‌ها و Pu به طور موثر مانع از تجمع مجدد لوله‌ها را درون ماتریس پلیمری شده و باعث بهبود عملکرد کامپوزیت می‌شود [۳۷-۳۹]. تحریک نانوکامپوزیت‌های پلیمری حافظه شکلی از راه دور به علت پتانسیل زیاد کاربرد از نظر بسیاری از پژوهشگران بسیار جذاب است. افزودن CNT‌ها و گرافن درون ماتریس پلیمری می‌تواند به عنوان یک رویکرد عملی برای جذب فوتون‌های زیرقرمز در کامپوزیت‌ها، تبدیل انرژی نور به گرما و تحریک کردن پلیمرها از راه انتقال گرما باشد.

Koerner و همکاران روی پراکندگی یکنواخت $1-5\%$ حجمی CNT‌ها در ماتریس گرمانرم الاستومرهای تحقیق کردند. آنها دریافتند، دمای داخلی این کامپوزیت با قرار گرفتن در معرض نور زیرقرمز افزایش می‌یابد. در نتیجه، بلور پلیمرها ذوب می‌شود و با تحریک

که آنها را می توان برای بسیاری از کاربردها مناسب دانست. بهدلیل انطباق پذیری زیاد آلیاژها و کامپوزیت های حافظه شکلی پیش بینی می شود، پژوهش در زمینه آلیاژها و کامپوزیت های حافظه شکلی به عنوان نتیجه ای از کاربرد بالقوه آنها رشد مناسبی داشته باشد.

- نهیه پلیمر های حافظه شکلی حساس به الکتریسیته، میدان مغناطیسی، نور و رطوبت - آب.

به طور کلی، کامپوزیت های حافظه شکلی و آلیاژها می توانند خواص جدید قابل توجه و متفاوت با انواع خالص نشان دهند، به طوری

مراجع

1. Leng J. and Du S., *Shape-memory Polymers and Multifunctional Composites*, CRC, London, 2010.
2. Ratna D. and Karger-Kocsis J., Recent Advances in Shape Memory Polymers and Composites: A Review, *J. Mater. Sci.*, **43**, 1, 254-269, 2008.
3. Meng Q. and Hu J., A Review of Shape Memory Polymer Composites and Blends, *Compos. Part A: Appl. Sci. Manufac.*, **40**, 11, 1661-1672, 2009.
4. Behl M. and Lendlein A., Shape-memory Polymers, *Mater. Today*, **10**, 4, 20-28, 2007.
5. Leng J. and Du S., *Shape-Memory Polymers and Multifunctional Composites*, Springer, Berlin, 2010.
6. Paik H., Goo N.S., Jurg Y.C., and Cho Y.W., Development and Application of Conducting Shape Memory Polyurethane Actuators, *Smart Mater. Struct.*, **15**, 1476, 2006.
7. Leng J., Xin I., Yanyiu L., and Shangui D., Shape-memory Polymers and Their Composites: Stimulus Methods and Applications, *Prog. Mater. Sci.*, **56**, 7, 1077-1135, 2011.
8. Sahoo N.G., Jung Y.C., and Cho J.W., Electroactive Shape Memory Effect of Polyurethane Composites Filled with Carbon Nanotubes and Conducting Polymer, *Mater. Manuf. Proc.*, **22**, 4, 419-423, 2007.
9. Sahoo N.G., Yong C.J., Hye J., and Cho W.J., Influence of Carbon Nanotubes and Polypyrrole on the Thermal, Mechanical and Electroactive Shape-memory Properties of Polyurethane Nanocomposites, *Compos. Sci. Technol.*, **67**, 9, 1920-1929, 2007.
10. Razzaq M.Y. et al., Mechanical Spectroscopy of Magnetite Filled Polyurethane Shape Memory Polymers, *Mater. Sci. Eng. A*, **471**, 1, 57-62, 2007.
11. Hu J., Razzaq M.Y., Anhalt M., Fromann L., and Weidenfeller B., Recent Advances in Shape-Memory Polymers: Structure, Mechanism, Functionality, Modeling and Applications, *Prog. Polym. Sci.*, **37**, 1720-1765, 2012.
12. Lendlein A. and Kelch S., Shape-Memory Effect, *Angewandte Chem.*, **41**, 2034-2057, 2002.
13. CaoF. and Jana S.C., Nanoclay-tethered Shape Memory Polyurethane Nanocomposites, *Polymer*, **48**, 3790-3800, 2007.
14. Rezanejad S. and Kokabi M., Shape Memory and Mechanical Properties of Cross-Linked Polyethylene/clay Nanocomposites, *Eur. Polym. J.*, **43**, 2856-2865, 2007.
15. Mather P.T., Jeon H.G., Romo-Urib A., Haddad T.S., and Lichtenhan J.D., Mechanical Relaxation Microstructure of Poly(norbornyl-POSS) Copolymers, *Macromolecules*, **32**, 1194-1203, 1999.
16. Kim M.S., Jun K.J., and Jeong M.H., Shape Memory and Physical Properties of Poly(ethyl methacrylate)/Na-MMT Nanocomposites Prepared by Macroazoinitiator Intercalated in Na-MMT, *Compos. Sci. Technol.*, **68**, 1919-1926, 2008.
17. Buckley P.R., McKinley G.H., Wilson I.V., Small W., Benett W.J., Bearinger J.P., McElfresh M.W., and Maitland D.J., Inductively Heated Shape Memory Polymer for the Magnetic Actuation of Medical Devices, *IEEE Transaction on Biomedical Engineering*, 2006.
18. Xie T., Recent Advances in Polymer Shape Memory, *Polymer*, **52**, 4985-5000, 2011.
19. Jung C.Y., Yoo J.H., Kim A.Y., Cho W.J., and Endo M., Electroactive Shape Memory Performance of Polyurethane Composite having Homogeneously Dispersed and Covalently Cross-linked Carbonnanotubes, *Carbon*, **48**, 1598-1603, 2010.
20. Miaudet P., Derre A., Maugey M., Zakri C., Piccione P.M., Inoubli R., and Poulin P., Shape and Temperature Memory of Nanocomposite with Broadened Glass Transition, *Science*, **318**, 1294-1296, 2007.
21. Leng J., Lv H., Liu Y., and Du S., Electroactivate Shape-memory Polymer Filled with Nanocarbon Particles and Short Car-



- bon Fibers, *Appl. Phys.*, **104**, 1049-1057, 2008.
22. Li F., Qi L., Yang J., Xu M., Luo X., and Ma D., Polyurethane/conducting Carbon Black Composites: Structure, Electric Conductivity, Strain Recovery Behavior, and Their Relationships, *J. Appl. Polym. Sci.*, **75**, 68-77, 2000.
 23. Luo X. and Mather P.T., Preparation and Characterization of Shape Memory Elastomeric Composites, *Macromolecules*, **42**, 7251-7253, 2009.
 24. Luo X. and Mather P.T., Conductive Shape Memory Nanocomposites for High Speed Electrical Actuation, *Soft Matter*, **96**, 084102/1-84102, 2010.
 25. Lu H.B., Liu Y.J., Gou J.H., Leng J.S., and Du S.Y., Synergistic Effect of Carbon Nanofiber and Carbon Nanopaper on Shape Memory Polymer Composite, *Appl. Phys. Lett.*, **96**, 084102/84102, 2010.
 26. Auad M.L., Richardson T., Orts W.J., Medeiros E.S., Mattoso L.H.C., Mosiewicki M.A., Marcovich N.E., and Aranguren M.I., Polyaniline Modified Cellulose Nanofibrils as Reinforcement of a Smart Polyurethane, *Polym. Int.*, **60**, 743-750, 2011.
 27. Auad M.I., Mosiewicki M.A., Richardson T., Aranguren M.I., and Marcovich N.E., Nanocomposites Made from Cellulose Nanocrystals and Tailored Segmented Polyurethanes, *J. Appl. Polym. Sci.*, **115**, 1215-1225, 2010.
 28. Auad M.L., Contos V.S., Nutt S., Aranguren M.I., Marcovich N.E., Characterization of Nano cellulose-reinforced Shape Memory Polyurethanes, *Polym. Internat.*, **57**, 651-659, 2008.
 29. Luo S.H., Hu J.L., and Zhu Y., Polymeric Shape Memory Nano-composites with Heterogeneous-twin-switches, *Macromol. Chem. Phys.*, **212**, 1981-1986, 2011.
 30. Shanmuganathan K., Capadona J.R., Rowan S.J., and Weder C., Biomimetic Mechanically Adaptive Nanocomposites, *Prog. Polym. Sci.*, **35**, 212-222, 2010.
 31. Capadona J.R., Shanmuganathan K., Tyler D.J., Rowan S.J., and Weder C., Stimuli- responsive Polymer Nanocomposites Inspired by the Sea Cucumber Dermis, *Science*, **319**, 1370-1374, 2008.
 32. Zhu Y., Hu J.L., Luo H.S., Young R.J., Deng L.B., Zhang S., Fan Y., and Ye G.D., Rapidly Switchable Water-sensitive Shape-memory Cellulose/elastomer Nano-composites, *Soft Matter*, **8**, 2509-2517, 2012.
 33. Zhang C.S., Ni Q.Q., Fu S.Y., and Kurashiki K., Electromagnetic Interference Shielding Effect of Nanocomposites with Carbon Nanotube and Shape Memory Polymer, *Compos. Sci. Technol.*, **67**, 2973-2980, 2007.
 34. Cho J.W., Jung Y.C., and Goo N.S., Electroactive Shape-memory Polyurethane Composites Incorporating Carbon Nanotubes, *Macromol. Rapid Commun.*, **26**, 412-416, 2005.
 35. Fernandez M., Landa M., Munoz M.E., and Santamaria A., Thermal and Viscoelastic Features of New Nanocomposites Based on a Hot-melt Adhesive Polyurethane and Multi-walled Carbon Nanotubes, *Macromol. Mater. Eng.*, **295**, 1031-1041, 2010.
 36. Rana S., Karak N., Cho J.W., and Kim Y.H., Enhanced Dispersion of Carbon Nanotubes in Hyperbranched Polyurethane and Properties of Nanocomposites, *Nanotechnology*, **19**, 495707/1-495707, 2008.
 37. Lee H.F. and Yu H.H., Study of Electroactive Shape Memory Polyurethane-Carbon Nanotube Hybrids, *Soft Matter*, **7**, 3801-3807, 2011.
 38. Meng F.C., Zhang X.H., Xu G., Yong Z.Z., Chen H.Y., Chen M.H., Li Q.W., and Zhu Y.T., Carbon Nanotube Composite Films with Switchable Transparency, *ACS Appl. Mater. Interface*, **3**, 658-661, 2011.
 39. Jung Y.C., Yoo H.J., Kim Y.A., Cho J.W., and Endo M., Electroactive Shape Memory Performance of Polyurethane Composite having Homogeneously Dispersed and Covalently Crosslinked Carbon Nanotubes, *Carbon*, **48**, 1598-1603, 2010.
 40. Koerner H., Price G., Pearce N.A., Alexander M., and Vaia R.A., Remotely Actuated Polymer Nanocomposites-stress-recovery of Carbon-nanotube-filled Thermoplastic Elastomers, *Nature Mater.*, **3**, 115-120, 2004.
 41. Leng J.S., Wu X.L., and Liu Y.J., Infrared Light-active Shape Memory Polymer Filled with Nanocarbon Particles, *J. Appl. Polym. Sci.*, **114**, 2455-2460, 2009.
 42. Liang J.J., Xu Y.F., Huang Y., Zhang L., Wang Y., Ma Y.F., Li F.F., Guo T.Y., and Chen Y.S., Infrared-triggered Actuators from Grapheme-based Nanocomposites, *J. Phys. Chem.*, **113**, 9921-9927, 2009.
 43. Zhang D.W., Liu Y.J., and Leng J.S., Magnetic Field Activation of Thermo Responsive Shape-memory Polymer with Embedded Micron Sized Ni Powder, *Adv. Mater. Res.*, **123-125**, 995-998, 2010.
 44. Kumar U.N., Kratz K., Wagermaier W., Behl M., and Lendlein A., Noncontact Actuation of Triple-shape Effect in Multiphase Polymer Network Nanocomposites in Alternating Magnetic Field, *J. Mater. Chem.*, **20**, 3404-3415, 2010.